포장재 검사 결과서

COSMAX

담당	검토	승인
황예진 포장재상용성연구팀		김정겸 포장재상용성연구팀
2025-04-28		

기본정보

의뢰법인	KOREA	**연구원법인**	KOREA	**진행법인**	KOREA
시험차수	1			**성적서번호**	CM-2025-P-2049
시험의뢰일	2025-04-16	**시험접수일**	2025-04-18		
시험시작일	2025-04-18	**시험종료일**	2025-05-16		
고객사	주식회사 올리브인터내셔널	**포장재 제조업체**	주식회사 이안글로벌		
제품명	밀크터치 올데이 롱앤컬 필름 마스카라				
용기 타입	마스카라				
포장재 사양	**구성**	**포장재 재질**	**업체**		
	용기	압출 PE 5겹 (LDPE/ADMER/EVOH)			
	캡				
	박킹	LDPE			
	솔대	PBT			
	팁	나일론			
의뢰표시용량	8.0g	**의뢰실용량**	8.5g		
비중	0.98	**Lab No**	MSP250116AD19KMM01		
의뢰테스트	CT / 감량	**감량기준**	없음		
포장재 접수량	54EA	**내용물 접수량**	37 EA		
마케팅 담당자	이준우	**담당 연구원**	권민		
포장재 공급	사급	**디자인팀 담당자**		**표본 시료**	



Copyright COSMAX

구분	시험항목	체크항목	실험조건 및 방법	시험수량	부적합수량	시험결과	
포장재 시험	외관	휨,균열	용기 외관 확인 및 캡핑. 탈착 20회 이상 반복 후 이상여부 관찰	54	-		PASS
	내광	착색이상 확인	Xenon 램프 하에서 24시간 조사 후 광.변퇴색 확인				
	중량	중량편차	용기 무게를 직접확인	5	-	2.7 g	
	내용량	만주용량	실험수를 가득 채웠을때의 용량				
			캡 또는 펌프 체결 후 용량				
	누액	압착 테스트	캡을 체결하고 용기를 손으로 눌러 내용물이 누액 여부 확인				
	누액	감압누액	물 및 내용물을 충전한 시료를 감압기에 -600mmHg로 10분간 방치 후 누액 확인	1 1	- -		물 충전품 : PASS 내용물 충전품 : PASS
	내낙하	균열/파손	1m 높이에서 정립. 횡립 방향으로 대리석 바닥에 각각 1회 낙하	2	-		충전품 : PASS
	데코레이션	테이프 박리	3M 테이프 #610을 부착하여 1분 후 45도 각도로 테이프 제거				
	데코레이션	크로스 컷트	칼날로 가로세로 1mm의 격자를 25개 만든 후 테이프 박리 실시				
상용성 시험	내용물 침적	내내용물,용출,크랙	캡핑 또는 탈착 20회 이상 반복 후 시료를 내용물에 침적시켜 45도 항온조에 7일 간 보관 뒤 다시 캡핑 또는 탈착 20회 이상 반복/포장재 색소 용출 및 크랙 확인	1	-		PASS
		내온도	시료에 내용물을 충전한 후 45도 항온조에 7일간 보관	2 2 3	- - -		▶ [60도] [1주] : PASS [2주] : PASS [4주] : PASS
		상온 보관	시료에 내용물을 충전한 후 상온에서 보관 후 7일간 보관	1	- - -		▶ [25도] [1주] : PASS [2주] : PASS [4주] : PASS
기능 테스트	펌프 및 토출테스트	펌프 및 토출기능	내용물이 최초 1회 토출될 때 까지 측정된 횟수				
			10회 토출 후 1회 평균 토출량을 산출				
			용기 타입에 맞게 내용물 토출 시 이상이 발생하지 않는지 확인	3	-	토출기능	PASS
감량 시험	감량	감량률	내용물 충전 후 45도 항온조에 7일간 보관 후 감량률 확인	10	- - - -		
사양(spec)	[2차] ▶ PE 5겹 압출튜브로 용기 변경하여 시험 진행 * 충전품으로 전달 받아 시험 진행 * 이소도데칸 40 % 함유 제형으로 내온도 테스트 60도/4주 간 진행 [1주] 적합(2025.04.25 확인) [2주] 적합 (2025.05.02 확인)			**종합 결과**		적합	

	[4주] 적합 (2025.05.16 확인)		
이전 차수 결과	[1차] 부적합 (2025.03.20 확인) * 튜브 재질 2종[PBL/ABL]으로 시험 진행 1. ABL * 충전품 1주 간 60도 보관 시, 제형 분리됨(▶ 제형 분리 정도 : ABL>PBL) → 하얗게 분리된 제형이 마스카라 브러쉬 및 솔대에 묻어남 → 제형 분리되는 정도 ABL 튜브에서 보다 심한 것으로 확인됨 → ABL/PBL튜브 간 차단성 상이하여 제형 분리 정도 차이 있는 것으로 판단됨 * 충전품 3주 간 고온 보관 시, 튜브 끝단(실링부) 겹 분리됨(1 of 4) → 충전품 4주 간 고온 보관 시, 전량 겹 분리 발생함(4 of 4) (* 튜브 터지지 않았으며, 내용물 누액되지 않음) 2. PBL * 충전품 1주 간 60도 보관 시, 제형 분리됨(▶ 제형 분리 정도 : ABL>PBL) - 충전품 3주 간 60도 보관 시, 튜브 끝단(씰링부) 터짐(1 of4) → 충전품 4주 간 60도 보관 시, 튜브 끝단(씰링부) 터짐(1 of4) (* 겹 분리 발생하지 않음) → ABL/PBL 튜브 동일한 씰링 강도로 씰링 되었으며(업체 씰링) 동일 제형 충진 되었으나, 튜브 간 차단층 재질 및 튜브 구성 상이하여 PBL 튜브에서만 해당 현상 발생		

최종 후가공 여부	X
※ 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 (재질, 사양) 및 제형으로 7일 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 경시 품질 변화를 보증하지 않습니다.	
※ 본 시험은 최종 후가공 사양이 아닌 샘플로 진행되었습니다. 최종 후가공 사양에 내용물이 닿아 발생하는 문제에 대해서는 검증이 되지 않았음을 알려드리며, 검증되지 않은 부분에 대해서는 자사에서 품질을 보증하기 어렵습니다. 최종 후가공 사양에 대한 시험 진행 권장 드립니다.	

Copyright COSMAX