KODI

상용성 시험 결과서
Compatibility Test Report

작성	승인
조상희	
조상희	문성권

* N/A 표기 : 해당 부자재에서 테스트를 요하지 않는 항목인 경우

시험 번호 : 202412051-C

고객사	주식회사 올리브인터내셔널	Category	LIP	포장재 사양	용기(PETG), 외캡(PETG), 솔대캡(PETG), 박킹(LDPE), 팁(TPU)		
제품명	밀크터치 Aurora Gloss 화이트 본품	Lab No.	141LH2-NJ15-6				
표시용량	4 ㎖ (고객사 희망)	점도/경도	19,330	공급사	해인피엔씨	영업 담당자	이수지
시험기간	2024-12-26 ~ 2025-01-23	비중	0.8242	테스트 수량	13	제형 담당자	예희진

구분	시험항목			시험기준		시험결과	판정
포장재	조립품			외관 확인, 조립, 반복 사용 시 이상 없을 것		팁의 꺾인 정도가 샘플마다 다름	조건부 적합
	오버런			정상 캡핑 강도의 2배 토크를 가할 시 이상 없을 것		이상없음	적합
	용기 중량	일반 용기		용기 중량 편차 ±1 g 이내일 것		(용기만) 26.569 ~ 26.763 g	적합
		초자 용기		용기 중량 편차 ±3 g 이내일 것		N/A	N/A
	만충 무게			용기 내 정제수를 꽉 채웠을 때의 무게 (㎖)		5.334 ㎖	-
	용량			용기 내 내용물 충전 용량 설정 (g, ㎖)		3.6 ~ 3.8 g	-
	밀폐력	인주		용기에 인주를 묻힌 후 캡핑 시 캡에 인주가 고르게 묻을 것		이상없음	적합
		감압	물	역립으로 600 ㎜Hg/5분 감압 시 누수 없을 것		이상없음	적합
			내용물	역립으로 600 ㎜Hg/5분 감압 시 누액 없을 것		이상없음	적합
	낙하	일반 용기		스테인리스 바닥에 70 ㎝ 높이/정립, 횡립 3회 낙하 시 이상 없을 것		이상없음	적합
		초자 용기		고무판 바닥에 70 ㎝ 높이/정립, 횡립 3회 낙하 시 이상 없을 것		N/A	N/A
	후가공	테이프		3M 610 테이프를 부착하여 30회 문지르고 1분간 방치 후 45 ° 각도로 테이프 제거 시 후가공 박리 없을 것		N/A	N/A
		크로스 컷트		칼날로 가로, 세로 1 ㎜의 격자를 25개 만든 후 테이프 시험 시 후가공 박리 없을 것		N/A	N/A
	내염수	도금, 증착, 금속류		5 % NaCl 수용액에 침적시켜 45 ℃/24시간 보관 시 변색, 부식 없을 것		N/A	N/A
상용성	작동			50회 이상 반복 사용 시 이상 없을 것		이상없음	적합
	내광			550 ~ 560 W 세기의 Xenon Lamp 하에서 8시간 조사 (≒ 약 3일 일광) 시 변·퇴색 없을 것		이상없음	적합
	슬라이드			용기, 캡 나사선에 내용물을 도포하여 캡핑한 후 45 ℃/24시간 보관 시 캡풀림 현상 없을 것		이상없음	적합
	감량			45 ℃/7일 보관 시 내용물 감량률이 0.40 % 이하일 것		0.151 %	적합
	반응			포장재의 전면에 내용물을 도포한 후 45 ℃/7일 보관 시	변형, 균열, 파열, 침식 없을 것	이상없음	적합
					색소 용출, 색상 전이, 후가공 박리 없을 것	이상없음	적합
	내온도	고온 (45 ℃)		항온조에 정립, 횡립 상태로 1주, 4주 보관 시	(1) 외관상 이상 없을 것 (2) 기능상 이상 없을 것 (3) 변색, 변취 없을 것 (4) 누액 없을 것	1주차, 4주차 이상없음	적합
		실온 (25 ℃)				1주차, 4주차 이상없음	적합
		저온 (4 ℃)				1주차, 4주차 이상없음	적합
		사이클 (45 ℃, 25 ℃, 4 ℃, -10 ℃, 4 ℃, 25 ℃ 주기로 6시간씩)				1주차, 4주차 이상없음	적합

* 종합 의견

1. 표시용량 : 4 ㎖ (고객사 희망)
2. 충진용량 : 3.6 ~ 3.8 g
3. 조립품 검사 결과, 팁의 꺾인 정도가 샘플마다 다름. 고객사 확인완료. (용기업체에서 최대한 꺾이지 않은 시료로 입고예정)
4. 솔대캡 첫 체결 시, 팁이 박킹에 걸려 체결이 어려움. (내용물이 묻고 나면 체결은 수월해짐.) 생산팀 확인완료.
5. 솔대캡 체결 시 용기 내부압에 의해 솔대캡이 밀려 올라오는 현상 발생함. 고객사 확인완료.

판정일자	2025-01-23	판정결과	조건부 적합	판정자	조상희


적합 / 부적합 / 조건부 적합

※ 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 (재질, 사양) 및 제형으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.

※ 1주에 발행하는 결과서는 중간결과서로, 4주까지 확인 후 최종결과서 발행합니다. 중간결과서 이후 최종결과서에서 판정결과는 변경될 수 있습니다.

주 식 회 사 코 디

상용성 시험 보고서

시료사진	 #화이트  3.6 g 3.8 g
이슈사진	[조립품 검사]  팁의 꺾인 정도가 샘플마다 다름.

※ 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 (재질, 사양) 및 제형으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.

※ 1주에 발행하는 결과서는 중간결과서로, 4주까지 확인 후 최종결과서 발행합니다. 중간결과서 이후 최종결과서에서 판정결과는 변경될 수 있습니다.