enc
Eternal & Cosmetics

자재 상용성 시험 결과 보고서

작성	검토	승인
2026.05.1		2026.05.1

제품명	마미케어 바다포도 스킨팩 플러스 (120매)				
Lab No.	MSKYR013-260413A	용량	260g	고객사	올리브인터내셔널
자재정보	파우치: AL, 원단: 코튼극세사40			시험수량	15ea
시험시작일	2026.04.30		시험종료일	2026.05.07	
시험의뢰자	송동원		시험담당자	김효겸	

시험항목	시험방법	시험기준		시험결과 Initial	24hr	3days	1week	결과	비고
감량	각 온도 조건별 인큐베이터에 보관 후 감량 확인	충전량 25g 이상: 2% 이하일 것 충전량 25g 미만: 1% 이하일 것	4℃		0.00 g	0.00 g	0.00 g	PASS	
			25℃		0.00 g	0.00 g	0.00 g	PASS	
			45℃		0.00 g	0.01 g	0.03 g	PASS	
내온도 (자재)	각 온도 조건별 인큐베이터에 보관 후 1차 포장재 상태 변화 및 누액여부 확인	심한 팽창/수축, 분리 현상, 누액 등이 없을 것	4℃				PASS	PASS	
			25℃				PASS	PASS	
			45℃				PASS	PASS	
내온도 (내용물)	각 온도 조건별 인큐베이터에 보관 후 제형 변화 확인	변색/변취, 점도변화,상분리 등 제형의 변화가 없을 것	4℃				PASS	PASS	
			25℃				PASS	PASS	
			45℃				PASS	PASS	
용량	적정 용량 확인 및 규정된 양대로 충진 여부 확인	내용물이 비어 보이거나 넘치지 않을 것				PASS		PASS	
감압	정립/역립/횡립 방향으로 350mmHg/5분 조건에서 감압 후 포장재 상태 변화 확인	용기의 균열 및 손상, 누액이 발생되지 않을 것		PASS				PASS	
토출	내용물의 지속적 토출 및 잔량, 막힘/자동토출 현상 발생 여부 확인	토출량 일정, 막힘/자동토출 없음, 잔량이 과도하게 발생되지 않을 것		PASS				PASS	
낙하	1m 높이에서 정립/역립/횡립 방향으로 낙하 후 포장재 상태 확인	포장재의 파손 및 균열, 찌그러짐, 누액 등이 발생되지 않을 것		PASS				PASS	
함침	각 온도 조건별 인큐베이터에 24시간 보관 후 시트 내용물 흡수력, 1주 후 내용물 안정성 확인	시트 전체에 내용물이 골고루 스며들며, 시간 경과에 따른 내용물 분리 및 시트 수축 여부 등이 발생되지 않을 것	4℃			PASS		PASS	
			25℃			PASS		PASS	
			45℃			PASS		PASS	
뜯김	뜯는 부위 이상 여부 및 필름 박리 여부 확인	뜯는 부분이 너무 쉽게 뜯어지거나 단단하지 않고, 깔끔하게 개봉되며, 필름의 박리가 발생되지 않을 것					PASS	PASS	
조립성	각 구성 자재를 실제 조립하여 체결력, 고정성, 누액 여부 및 사용 편의성 여부 확인	조립 후 캡의 헛돎, 헐거움, 이탈, 누액, 변형, 작동 불량 등 물리적 이상이 없을 것		PASS				PASS	
광 안정성	충진품을 자외선에 노출된 상태로 1주간 보관 후 내용물의 상태 확인	내용물의 변색 및 변취가 없을 것	자연광				PASS	PASS	
			형광				PASS	PASS	

시험 종합 의견	* 시험 사진 첨부1 참조

- 본 내용물과 자재에 대한 상용성 테스트 결과, 고온(45℃) 보관 조건 시료에서 내용물 색상이 옅어지는 현상이 확인되어, 해당 자재는 본 내용물과의 조합에 있어 사용이 부적합한 것으로 판단됨.
다만, 상기 현상은 천연색소가 적용된 제형 특성에 기인한 것으로 판단되며, 해당 현상에 대한 고객사 감안 진행 협의 의견을 반영하여 조건부 적합 성적서를 발행함.

※ 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료로 기재된 기간 동안 시험한 결과로서, 전체 제품에 대한 장기적인 품질이나 시료(재질, 사양, 내용물) 변경에 따른 품질은 보증하지 않음.
※ 한국 내 환경에 맞추어 시험한 결과 이므로, 국외에서는 해당 환경 및 조건에 따라 시험 결과가 다를 수 있음.

enc
Eternal & Cosmetics

자재 상용성 시험 결과 보고서(첨부 1)

의뢰 자재 및 내용물





<자재>



<내용물>


시험 결과 관련 첨부내용



<용량>



<함침>



<내용물: 고온(45℃)에서 색 옅어짐>

특이사항



- 원단 비교 사진 _참고용