# KPI Quotidien

Interval From 23.10.2026 00:00 To 24.10.2026 00:00 Period Daily values

HOLCIM
LE TEIL
24.10.2026 00:14:28

| | PLANT RESULTS LAGGING KPI | KPI | Unit | Q1 Target | 17.10 SAMEDI | 18.10 DIMANCHE | 19.10 LUNDI | 20.10 MARDI | 21.10 MERCREDI | 22.10 JEUDI | 23.10 VENDREDI | FULL YEAR BUDGET 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOUR B | *CO2* | *Débit Bois* | T/h | 2 | 0.69 | 0.85 | 0.92 | 0.89 | 0.35 | 0.96 | 1.10 | 2 |
| | *PERFORMANCE* | *Débit Four* | T/j | 950 | 812 | 872 | 859 | 830 | 756 | 838 | 862 | 920 |
| | | *Nb Arrêt Four* | # | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| | | *NAI Four* | % | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 45.9 | 100.0 | 100.0 | |
| | | *%KM HLC Utilisation* | % | 80 | | | | | | | | 80 |
| | *ENERGY* | *STEC* | MJ/t | 5300 | 5455 | 5210 | 5308 | 5382 | 7146 | 5473 | 5427 | 5300 |
| FOUR C | *CO2* | *TSR* | % | 34 | 28.53 | 28.08 | 28.11 | 80.04 | 43.42 | 30.67 | 28.15 | 35,7% |
| | | *Débit DSB* | T/h | 2 | 1.35 | 1.39 | 1.49 | 1.56 | 1.29 | 1.42 | 1.37 | 1,9 |
| | | *GAI* | % | 95 | 98.96 | 99.79 | 99.44 | 47.50 | 38.68 | 90.28 | 85.21 | 95,0% |
| | | *Débit FAN* | T/h | 2 | 1.78 | 1.88 | 1.78 | 1.64 | 1.51 | 1.50 | 1.65 | 1,9 |
| | | *GAI* | % | 80 | 100.00 | 100.00 | 99.93 | 100.00 | 99.03 | 92.99 | 100.00 | 80,0% |
| | | *Débit Bois Amont* | T/h | 1,3 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.07 | 1.16 | 1.20 | 1.20 | 1,6 |
| | | *GAI* | % | 90 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 51.94 | 98.96 | 98.96 | 100.00 | 90,0% |
| | | *Débit G2000* | T/h | 1,3 | 1.40 | 1.26 | 1.20 | 1.22 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1,3 |
| | | *Débit STEPI* | T/h | 0,5 | | | | | | | | 0,5 |
| | *PERFORMANCE* | *Débit Four* | T/j | 1530 | 1664 | 1663 | 1654 | 1477 | 1492 | 1587 | 1517 | 1570 NORMAL<br>1470 HTS |
| | | *Nb Arrêt Four* | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | *NAI Four* | % | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| | | *%KM HLC Utilisation* | % | 60 | 43.67 | 53.36 | 47.97 | 32.78 | 26.57 | 28.16 | 30.04 | 80 |
| | *ENERGY* | *STEC* | MJ/t | 4074 | 4201 | 4241 | 4217 | 4344 | 4149 | 4118 | 4241 | 4050 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK BLANC | CO2 | %CALCAIRE (CEM II 52,5) | % | 7,2 | 8.1 | | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 7,2% |
| | PERFORMANCE | Nombre d'arrêts BK15 | nbre | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | MONITORING | %DOUTEUX BK15 | % | 5 | 3.4 | 0.2 | 6.8 | 9.5 | | 0.0 | 0.0 | 5% |
| BK GRIS | CO2 | %AJOUTS à la cible du produit | % | 29,9 | | | | | | | | 29,9% |
| | PERFORMANCE | Nombre d'arrêts BK0 | nbre | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | | Nombre d'arrêts BK1 | nbre | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| | MONITORING | %DOUTEUX BK0 | % | 30 | 17.9 | 17.6 | 21.2 | | 0.0 | 22.0 | 21.9 | 20 |
| | | %DOUTEUX au BK1 | % | 30 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 13.3 | 0.0 | | | 20 |
| | | %DOUTEUX Dilution | % | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8% |