

Окончание таблицы 1

№ п/п	Номер образца	Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Единица измерения	Нормативное значение показателя в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16 таблица 6.2
1	2	3	4	5	6
16	РМК.58.4	Прочность покрытия при ударе при температуре 20°С: максимальная энергия удара, при которой пробой отсутствует	1	Дж	не менее 4
17	РМК.58.5				
18	РМК.58.6				
19	РМК.58.7	Прочность покрытия при ударе при температуре минус 40°С: максимальная энергия удара, при которой пробой отсутствует	1	Дж	не менее 3
20	РМК.58.8				
21	РМК.58.9				
22	РМК.58.10	Относительное удлинение при разрыве свободной пленки покрытия исходное	1,3	%	не менее 3,5
23	РМК.58.11				
24	РМК.58.12				
25	РМК.58.13				
26	РМК.58.14				