

АКТ

Измерение адгезии методом нормального отрыва ISO 4624
покрытий Inteseal 670HS, Interzone 954, SIGMASHIELD 880, Jotamastic 80,
Masscopoxy 1264, нанесенных в условиях предприятия ООО «Завод Стальных
Шпунтовых Конструкций №2 им. В.В. Гончарова».

Пос. Курдюмоч, 28 февраля 2018г.

Цель работ:

Проверка адгезии покрытий Inteseal 670HS, Interzone 954, SIGMASHIELD 880, Jotamastic 80, Masscopoxy 1264, методом нормального отрыва ISO 4624 после отверждения в течении 30 дней в период с 30.01.2018г по 28.02.2018г.

Краткое описание работ:

В цеху окраски предприятия ООО «Завод Стальных Шпунтовых Конструкций №2 им. В.В. Гончарова» 30.01.2018г. проведена тестовая окраска поверхностей ШТС вышеуказанными материалами:

Подготовка стальной поверхности:

Перед окрашиванием произведена абразивоструйная очистка наружной поверхности кварцевым песком фракции 0,5 – 2,5.

Степень очистки: Sa2 (ISO 8501-2);

Профиль поверхности: Medium –G (ISO – 8503);

Нанесение материала:

Нанесение материалов выполнялось установкой безвоздушного распыления WAGNER соплами 317, 319, 321.

01.02.2018г. (через 2-е суток после нанесения материала) окрашенный ШТС переместили из цеха на улицу для отверждения в условиях окружающей среды (в открытой атмосфере при отрицательных температурах).

Измерение адгезии:

27.02.2018г. в условиях цеха на участки ШТС наклеены тестовые элементы на эпоксидный клей "Araldite".

Измерение адгезии проведено 28.02.2018г. методом нормального отрыва в соответствии с ISO 4624 при помощи гидравлического адгезиметра Positest AT-A.

Результаты отрывов приведены в таблице ниже в Таблице 1.

Таблица 1

№ отрыва	№ элемента	Материал	ТСП мм	Результат МПа	Характер отрыва
1	1	Interseal 670 HS	202	20,68	Элемент не оторвался
2	2	Interseal 670 HS	212	19,4	90%B; 5%Y/Z; 5% Y/Z
3	3	Interseal 670 HS	206	18,12	30%Z/Y; 70%B
4	1	Sigmashield 880	202	14,6	100%B
5	2	Sigmashield 880	226	12,96	100%B
6	3	Sigmashield 880	272	10,66	100%B
7	1	Jotamastic 80	236	9,61	95%B; 5%Y/Z
8	2	Jotamastic 80	198	10,46	95%B; 5%Y/Z
9	3	Jotamastic 80	216	6,42	95%B; 5%Y/Z
10	1	Masscopoxy 1264	214	9,61	95%B; 5%Y/Z
11	2	Masscopoxy 1264	204	7,78	100%B
12	3	Masscopoxy 1264	216	6,24	100%B
13	1	Sigmashield 880	506	7,48	100%B
14	2	Sigmashield 880	510	6,68	97%B; 3%Y/Z