

Паспорт
на Грунтовку ЭП-0607 двухкомпонентную «Рем-Покс» 2К HS, изготовленную по ТУ ВУ 101558453.006-2005
ООО «РЕМ-КОЛОД» Республика Беларусь, юр. адрес: 220030, г. Минск, Комсомольская, 12



Свидетельство о гос. регистрации № ВУ.50.51.01.008.Е.000940.11.23 от 27.11.2023
 Сертификат соответствия № ВУ/112 02.01. ТР013 120.01 00272 с 08.11.2023 до 02.09.2025
 Компонент 1: Партия № 4313 Дата изготовления 15.07.2024 Цвет серый-1
 Объем нетто, л 808,5 Количество единиц упаковки, шт. 49
 Вид тары: металлическое ведро
 Компонент 2: Партия № 4314 Дата изготовления 15.07.2024
 Объем нетто, л 382,5 Количество единиц упаковки, шт. 153
 Вид тары: металлическая банка



Наименование показателей	Норма по ТУ ВУ 101558453.006-2005	Результаты испытаний
1 Цвет покрытия	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета ООО «РЕМ-КОЛОД» и др.	Соотв.
2 Внешний вид покрытия	После высыхания грунтовка должна образовывать гладкую, однородную, без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность	Соотв.
3 Массовая доля нелетучих веществ		
- компонента 1, %, не менее	85	Соотв.
- компонента 2, %, не менее	40	Соотв.
4 Адгезия покрытия, балл, не более	1	Соотв.
5 Время высыхания до степени 3 при Т (20±2) °С, ч, не более	9	9
6 Прочность покрытия при изгибе, мм, не более	3	Соотв.
7 Твердость покрытия по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее	0,2	Соотв.
8 Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при Т (20±2)°С, ч, не менее		
- воды	24	Соотв.
- 3% раствора хлористого натрия	8	Соотв.
- минерального масла	24	Соотв.
- дизельного топлива	24	Соотв.
9 Срок годности (жизнеспособность) после смешения компонентов при Т (20±2)°С, ч, не менее	1	Соотв.
10 Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50	Соотв.
11 Внешний вид и цвет отвердителя	Прозрачная жидкость от желтого до коричневого цвета без мути, расслаивания, взвешенных частиц	Соотв.

Заключение: Грунтовка ЭП-0607 двухкомпонентная «Рем-Покс» 2К HS соответствует требованиям ТУ ВУ 101558453.006-2005, СТБ 1827-2008.

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой таре.

Инженер по качеству



Н.Д.Бурыкина