

# Тестовый Отчет (Толщина Сухой Плёнки)

Elco Railcar/2 - Container/Группа 219

Дата и Время	#	Толщина (мкм)	Тип
07.11.2022 16:36:00	1	76,0	F2
07.11.2022 16:36:05	2	86,0	F2
07.11.2022 16:36:10	3	167,0	F2
07.11.2022 16:36:15	4	210,0	F2
07.11.2022 16:37:24	5	102,0	F2
07.11.2022 16:37:31	6	83,0	F2
07.11.2022 16:37:51	7	177,0	F2
07.11.2022 16:37:55	8	132,0	F2
07.11.2022 16:38:24	9	221,0	F2
07.11.2022 16:38:29	10	213,0	F2
07.11.2022 16:38:35	11	236,0	F2
07.11.2022 16:38:42	12	151,0	F2
07.11.2022 16:38:49	13	89,0	F2
07.11.2022 16:39:47	14	254,0	F2
07.11.2022 16:41:01	15	74,0	F2
07.11.2022 16:41:08	16	92,0	F2
07.11.2022 16:42:09	17	227,0	F2
07.11.2022 16:42:17	18	123,0	F2
07.11.2022 16:42:22	19	207,0	F2
07.11.2022 16:42:28	20	225,0	F2
07.11.2022 16:42:33	21	206,0	F2
07.11.2022 16:43:49	22	209,0	F2
07.11.2022 16:43:54	23	220,0	F2
07.11.2022 16:43:58	24	308,0	F2
07.11.2022 16:45:24	25	206,0	F2
07.11.2022 16:45:29	26	205,0	F2
07.11.2022 16:45:35	27	193,0	F2
07.11.2022 16:54:03	28	282,0	F2
07.11.2022 16:54:08	29	233,0	F2