Conventional NDI / ethyl



E1: -0.764 V | E2: -1.418 V

Nominal capacity: 134.5 mAh g^{-1}

Cata-NDI / ethyl



E1: -0.984 V | E2: -1.730 V

Nominal capacity: 134.5 mAh g^{-1}

ΔE_1 = -0.220 V · ΔE_2 = -0.312 V

Same molecular formula. Potentials vs Fc/Fc^+ in MeCN. Local graft models; polymer effects are separate.