

V2
SHADE SPECTRUM
MODERATE


ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION | DCOF ≥ 0,42
ISO 13006 - G - BIa _E ≤ 0,5% - UNI EN 14411 - UGL

100 % DESIGN AND
PRODUCTION OF ITALY


HURBAN
MATERICO

Lastre in gres porcellanato pressate a secco.
Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

6 mm



120x280
48"x110"
Nat Ret




120x120
48"x48"
Nat Ret

Graphite
Gray
White
Beige


Gres porcellanato colorato in massa
Colored body porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. Eingefärbtes Feinsteinzeug.

8,8 mm R10B


DECORI . DECORS




100x100
40"x40"
Nat Ret



60x120
24"x48"
Nat Ret



60x60
24"x24"
Nat Ret



30x60
12"x24"
Nat Ret

modular system




Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret



Spaccatella 30x30
12"x12"
Nat Ret




Quadrotto Intarsio 30x30
12"x12"
Nat Ret



Muretto 30x60
12"x24"
Nat Ret


8,8 mm OUTDOOR R11C



Gray
White
Beige

100x100
40"x40"
Nat Ret

20 mm OUTDOOR R11C



100x100
40"x40"
Nat Ret



Gray
Beige



100x100
40"x40"
Nat Ret

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

120x280 6 mm	120x120 6 mm	100x100 8,8 mm	60x120 8,8 mm	60x60 8,8 mm	30x60 8,8 mm	100x100 20 mm
4	8	10	17	34	68	10



HURBAN

6 mm

	120x280 * 48"x110"	120x120 48"x48"
	Nat Ret	Nat Ret
GRAPHITE	177084	177094
GRAY	177083	177093
AVIO	177085	-
WHITE	177081	177091
BEIGE	177082	177092
OCRA	177086	-
Price code	M153	M141

8,8 mm R10B



	100x100 40"x40"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret
GRAPHITE	177054	177004	177014	177024
GRAY	177053	177003	177013	177023
AVIO	177055	177005	177015	177025
WHITE	177051	177001	177011	177021
BEIGE	177052	177002	177012	177022
OCRA	177056	177006	177016	177026
Price code	M109	M097	M089	M081

8,8 mm R11C



	100x100 40"x40"
	Nat Ret
GRAPHITE	-
GRAY	177073
AVIO	-
WHITE	177071
BEIGE	177072
OCRA	-
Price code	M109

8,8 mm R10B






	Mosaico 30x30 12"x12"	Spaccatella 30x30 12"x12"	Quadrotto Intarsio 30x30 12"x12"	Muretto 30x60 12"x24"
	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret
GRAPHITE	177304	177314	177324	177334
GRAY	177303	177313	177323	177333
AVIO	177305	177315	177325	177335
WHITE	177301	177311	177321	177331
BEIGE	177302	177312	177322	177332
OCRA	177306	177316	177326	177336
Price code	M159	M270	M302	M252


20 mm R11C




	100x100 40"x40"	Queens 100x100 40"x40"
	Nat Ret	Nat Ret
GRAPHITE	177064	-
GRAY	177063	177403
AVIO	177065	-
WHITE	177061	-
BEIGE	177062	177402
OCRA	177066	-
Price code	M143	M153

8,8 mm R10B






	7x100 Battiscopa Skirting	7x60 Battiscopa Skirting	33x120 Gradino costa retta** Straight nosed stair**	33x120 Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R
	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret
GRAPHITE	177104	177114	177204	177224 SX 177214 DX
GRAY	177103	177113	177203	177223 SX 177213 DX
AVIO	177105	177115	177205	177225 SX 177215 DX
WHITE	177101	177111	177231	177241 SX 177211 DX
BEIGE	177102	177112	177202	177222 SX 177212 DX
OCRA	177106	177116	177206	177226 SX 177216 DX
Price code	P035	P021	P207	P239

PEZZI SPECIALI . Trims. Pièces speciale. Formstücke

20 mm R11C

	50x100 Gradone ** Large step	50x100 Gradone Angolo Sx/Dx ** Large step - Corner L/R
	⊂ Costa toro Nat Ret	⊂ Costa toro Nat Ret
GRAPHITE	177414	177417 SX 177423 DX
GRAY	177413	177418 SX 177424 DX
AVIO	177415	177419 SX 177425 DX
WHITE	177411	177420 SX 177426 DX
BEIGE	177412	177421 SX 177427 DX
OCRA	177416	177422 SX 177428 DX
Price code	P203	P221

20 mm R11C




	20x100 Griglia ** Drainage grid	20x100 Griglia - Angolo Sx/Dx ** Drainage grid - Corner L/R
GRAPHITE	177454	177457 SX 177463 DX
GRAY	177453	177458 SX 177464 DX
AVIO	177455	177459 SX 177465 DX
WHITE	177451	177460 SX 177466 DX
BEIGE	177452	177461 SX 177467 DX
OCRA	177456	177462 SX 177468 DX
Price code	P291	P291

*** La grafica del 120x280 cm è meno stonalizzata degli altri formati in gamma.**
The graphic patterns of the 120x280 cm are less shaded than the other sizes of the range.
Les graphiques du 120x280 cm sont moins stonalisées que les autres formats de la gamme.
Die Grafik 120x280 cm ist weniger schattiert als die anderen Formate der Reihe.

IMBALLI Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS /PAL	BOX /PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE
6 mm									
120 x 280	-	-	-	20	-	67,20	1.189	CASSA	292 x 145 x 34,4h
	-	-	-	44	-	147,84	2.560	CAVALLETTO LEGNO	75 x 290 x 153h
120 x 120	2	2,88	83,52	-	24	69,12	2.050	PALLET SPECIALE	143 x 123 x 64,7h
	-	-	-	88	-	126,72	2.151	CAVALLETTO LEGNO	250 x 75 x 153,5h
8,8 mm									
100 x 100	2	2	40,00	-	24	48	1.003	PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 75h
100 x 100 R11C	2	2	40,00	-	24	48	1.003	PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 75h
60 x 120	2	1,44	27,23	-	32	46,08	891	EPAL	80 x 120 x 75h
60 x 60	3	1,08	20,86	-	40	43,20	854	EPAL	80 x 120 x 75h
30 x 60	7	1,26	24	-	48	60,48	1.172	EPAL	80 x 120 x 75h
DECORI. DECORS									
MOSAICO 30 x 30	6	0,54	10,36		60	32,40	642	EPAL	80 x 120
SPACCATELLA 30 x 30	6	0,54	10,36		60	32,40	642	EPAL	80 x 120
QUADROTTO INTARSIO 30 x 30	6	0,54	10,36		60	32,40	642	EPAL	80 x 120
MURETTO 30 x 60	4	0,72	13,71		30	21,60	431	EPAL	80 x 120
20 mm									
100 x 100 R11C	1	1	40,00		24	24	1.003	PALLET CON SPONDE	103 x 123 x73h
DECORI. DECORS									
QUEENS 100 x 100 R11C	1	1	40,00		24	24	-	PALLET CON SPONDE	103 x 123 x73h

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm					
BATTISCOPA 7 x 100	6	0,42	8,10	EPAL	80 x 120
BATTISCOPA 7 x 60	15	0,63	13,28	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	20,70	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	10,80	EPAL	80 x 120
20 mm					
GRADONE 50 x 100 **	1	-	15	PALLET	103 x 103
GRADONE 50 x 100 SX/DX **	1	-	15	PALLET	103 x 103
GRIGLIA 20 x 100 **	1	-	8	PALLET	103 x 103
GRIGLIA 20 x 100 SX/DX **	1	-	8	PALLET	103 x 103



Cavalletto in legno
Wood A-Frame .
Support en bois .
Holzgestell



Cassa
Crate . Caisse . Kiste



Epal



Pallet speciale con sponde
Special pallet with sides .
Palette spéciale avec bords .
Spezial-Palette
mit Wandungen.

**** A disposizione solo su richiesta.**
Tempi di consegna: 30gg
Available upon request only.
Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête.
Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage.
Lieferzeit: 30 Tage

CARATTERISTICHE **TECNICHE**

Technical features.
Caracteristiques techniques.
Technische eigenschaften.

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO.

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.
Dalles en grès cérame pressées à sec.
Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UGL

Product in compliance with UNI EN 14411-ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UGL
Classement selon UNI EN 14411-ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UGL
Klassifizierung nach UNI EN 14411-ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UGL

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	**METODO DI PROVA** TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	**VALORE PRESCRITTO** FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEHENER WERT		
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH. LONGUEUR ET LARGEUR. LÄNGE UND BREITE	±0.6% or ±2mm	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
			SPESSORE THICKNESS. EPAISSEUR. STÄRKE	±5%	
			RETTILINEITÀ STRAIGHTNESS OF SIDES. RECTITUDE DES BORDS RECHTECKIGKEIT DER ECKEN	±0.5%	
			ORTOGONALITÀ. RECTANGULARITY. ORTHOGONALITÉ. RECHTWINKLIGKEIT	±0.5%	
			PLANARITÀ SURFACE FLATNESS. PLANEITUDE EBENFLÄCHIGKEIT	±0.5%	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORBTION ABSORTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST	ISO 10545-4	≥ 7,5 mm = ≥ 1300 N < 7,5 mm = ≥ 700 N		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN		≤ 7x10⁻⁶ °C⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN		RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTAENDIGKET	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED EXIGEE NOTWENDIG		RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	min. UB		RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER				
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION				
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN		RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	ANSI A 326.3:2021	≥ 0,42		≥ 0,42 SUPERFICIE NATURALE NATURAL SURFACE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA.

Colored body porcelain stoneware.
Grès cérame coloré dans la masse.
Eingefärbtes Feinsteinzeug.

ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - UGL -

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	**METODO DI PROVA** TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	**VALORE PRESCRITTO** FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEHENER WERT			
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2		**NAT**	**RET**	**LAP RET**
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA . LENGTH AND WIDTH LONGUER ET LARGEUR . LÄNGE UND BREITE		± 0,6 %	**CONFORME** COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	**CONFORME** COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	**CONFORME** COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE .		± 5 %			
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI . STRAIGHTNESS OF EDGES RECTITUDE DES BORDS . RECHTECKIGKEIT DER ECKEN		± 0,5 %			
	ORTOGONALITÀ . RECTANGULARITY . ORTHOGONALITÉ. RECHTWINKLIGKEIT		± 0,5 %			
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO - CURVATURA DELLO SPIGOLO SVERGOLAMENTO) PLANARITY (CURVATURE OF CENTRE - CURVATURE OF EDGE - WARTAGE) PLANARITE (COURBURE DU CENTRE - COURBURE DE L'ARÊTE - GAUCHISSEMENT) EBENHEIT (KRÜMMUNG DER MITTE - KRÜMMUNG DER KANTE - VERDREHUNG)		± 0,5 %			
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY QUALITE DE LA SURFACE QUALITÄT DER OBERFLÄCHE		**95% DELLE PIASTRELLE ESENTE DA DIFETTI VISIBILI** 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVUS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA . WATER ABSORBTION ABSORTION D'EAU . WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	**CONFORME .** COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE . BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION . BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	35 N/mm²	**CONFORME .** COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT		
	SFORZO DI ROTTURA . MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE . BRUCHLAST		**SPESSORE .** THICKNESS ≥ 7,5 MM: MIN. 1300 N EPAISSEUR . STÄRKE < 7,5 MM: MIN. 700 N	**CONFORME .** COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT		
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT	UNI EN 1339:2005 / COR. 2011 ANNEX F	**SPESSORE .** THICKNESS EPAISSEUR . STÄRKE 20 MM	**SPESSORE .** THICKNESS EPAISSEUR . STÄRKE **20 MM**	**CLASSE U11**	
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES RÉSISTANCE À L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS WIDERSTAND GEGEN ABRIEB DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTEN FLIESEN	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	**CONFORME** COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	**METODO DISPONIBILE .** AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE . VERFÜGBARES VERFAHREN	**≤ 7x10⁻⁶ °C⁻¹**		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	**METODO DISPONIBILE .** AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE . VERFÜGBARES VERFAHREN	**RESISTENTI .** RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
	RESISTENZA AL GELO . FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL . FROSTBESTAENDIGKET	ISO 10545-12	**RICHIESTA . ALWAYS TESTED** EXIGEE . NOTWENDIG	**RESISTENTI .** RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER	ISO 10545-13	**MIN. UB**	**UA**		
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION		**COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE** AS DECLARED BY THE MANUFACTURER COMME LE DÉCLARE LE PRODUCTEUR WIE VOM HERSTELLER ERKLÄRT	**RESISTENTI** RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG		
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION		**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	**RESISTENTI** RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE. RESISTANCE AUX TACHES . FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	**METODO DISPONIBILE .** AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE . VERFÜGBARES VERFAHREN	**RESISTENTI .** RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	**NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE** THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF	**CONFORME** COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIP RISK) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	**ENI6165 ANNEX B (DIN 51130)** **ENI6165 ANNEX A (DIN 51097)** **D.M. 236/89** **B.C.R.** **ANSI A 326.3:2021**	**DOVE RICHIESTO** IF NEEDED SI DEMANDE NACH ANFORDERUNG	**A RICHIESTA** AVAILABLE ON REQUEST SUR DEMANDE AUF ANFRAGE		