
Misura sperimentale
xfoil
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
C_L [-]
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
0.175
0.200
C_D [-]