



Aperam Stainless Belgium NV
Services & Solutions Benelux
Bosdel 87
Poort Genk 3804
B - 3600 GENK
Tel : +32 89 36 56 00
btw BE 0401 277 914

Bolla/N°BL/DL N°/Lief. 0234918	N° Certificat./Pruf°N° GK0076374	Produttore/Usine produc./Manufact./Herstell. 005000 APERAM
CONTROL STATEMENT (1) ACC. 10204 PAR.4 TYPE 3.1		

Prodotto Erzeugnisform Produit Product														
Cliente e/o destinario - Client et/ou destinataire - Besteller und/oder Empfaenger Purchaser and/or Consignee FA-TEC I FALKENBERG AB										N° ordine cliente - Votre référence - Ihre Auftrags Nr -Your reference B127340				
Qualità e specifiche - Nuance et spécifications techniques - Stahlsorte und Prüfbedingungen - Quality and Specifications 1.4404 SHEETS 2E Hotrolled														
Stato di fornitura - Etat de livraison - Lieferzustand - As delivered(1) 2E Hotrolled										Stato metallurgico - Etat métallurgique - Heat treatment condition - Lieferzustand .				
N° Conferma d'ordine Accusé de reception Auftragsbestaetigung N° Acknowledgment N°		Posizione N°Poste Post Nr Item N°		N°lotto interno N° de lot interne Interne Los Nr Internal batch N°		Profilo Profil Profile Sharpe		Dimensione Dimension Abmessung Size		Tolleranza Tolérance Toleranz Tolerance		Lunghezza Longueur Laenge Lengh		Peso netto Masse Gewicht Weight
603175577		2		P061280 P061281 P061282		SHEETS		5,0000 2000,000 6000,00						1920,000 1926,000 1930,000
N° Colata N° de coulée Schmelze Nr Heat N°	Lotto fornitore Lot Fournisseur Band Nr Master batch	Trazione - Traction - Zugversuch - Tensile test							Resilienza - Résilience - Kerbschlagzaehigkeit - Notch Toughness					Durezza Dureté Haerte Hardness
		Lim. di snervamento Limite d'Elasticité Streckgrenze Yield Strength		Carico di rottura Résistance tract. Zugfestigkeit Tensile strenth		Allungamento Élongement Bruchdehnung Elongation % Lo565	Allungamento Élongement Bruchdehnung Elongation % DDQ	Forma Type Form Type	Sens Senso Richt. Direct.	Temperatura di prova Température d'essai Prueftemperatur Test Temperature	Valori Valeurs individuelles Einzelwerte Individual values		Media Moyenne Mittelwerte Average	
		0,2%	1%								RT	RT		
612037	61203735	311	342	620	50	50								82
612037	61203735	311	342	620	50	50								82
612037	61203735	311	342	620	50	50								82
612037	61203735	C	MN	P	S	SI	CR	NI	MO	CU				
612037	61203735	0,018	1,320	0,032	0,004	0,530	16,570	10,130	2,020	0,440				
612037	61203735	0,018	1,320	0,032	0,004	0,530	16,570	10,130	2,020	0,440				
612037	61203735	0,018	1,320	0,032	0,004	0,530	16,570	10,130	2,020	0,440				
612037	61203735	CO	N											
612037	61203735	0,327	0,045											
612037	61203735	0,327	0,045											
612037	61203735	0,327	0,045											
Test : (1 = OK)														
612037														
612037														
612037														
		C.INT = Corrosione intergranul SCHL. = Schiacciamento			EDD.C = Controllo non distrutt FLANG = Flangiatura			P.PN. = Prova pneumatica REVFL = Appiatt. saldatura (Re			C.MES = Contr. antimescolament P.RET = Essai de retournement			
Artikel	30-101280	Note - Notes -Remarks - Bemerkungen												
Norm	ASME SA 240													
Norm	ASTM A 240													
Norm	EN 10028-7													
Norm	EN 10088-2													
Norm	EN 10088-4													
Norm	EN ISO 9444-2													
Testcertificaat	CE													
Testcertificaat	2.2													
Testcertificaat	3.1													
Norm ASME (J/N)	J													
612037	61203735	TESTS TO VERIFY BATCH AND QUALITY HAVE BEEN CARRIED OUT COI												
Controllo marcatura, visivo e dimensionale : soddisfacente.Si certifica che i prodotti sopra descritti sono conformi alle prescrizioni dell'ordine.L'analisi chimica è copia (1) conforme a quella presente sul certificato del produttoreContrôle de marque d'aspect et de dimensions satisfaisant. Nous certifions que le présent document reproduit avec exactitude les données du certificat producteur. L'analyse chimique a été relevée du certificat de la matière première. Bezeichnung, besichtigung und ausmessung : Ohne beanstandung. Wir bestätigen hiermit dass die obengenannten erzeugnisse den bestelung vorschriften entsprechen. Die chemische zusammensetzung entspricht den lieferanten analyse. The chemical analysis results are true and correct copy of the row material supplier's certificate. Marking, inspection and measurement : Without objections. We certify that the above mentioned products are consistent with the order prescriptions.;														
													The 28/04/26 Inspectors signature	
													 Alf Schreurs	



Aperam Stainless Belgium NV
Services & Solutions Benelux
Bosdel 87
Poort Genk 3804
B - 3600 GENK
Tel : +32 89 36 56 00
btw BE 0401 277 914

Bolla/N°BL/DL N°/Lief. 0234918	N° Certificat./Pruf°N° GK0076374	Produttore/Usine produc./Manufact./Herstell. 005000 APERAM
CONTROL STATEMENT (1) ACC. 10204 PAR.4 TYPE 3.1		

Prodotto Erzeugnisform Produit Product	
Cliente e/o destinario - Client et/ou destinataire - Besteller und/oder Empfänger Purchaser and/or Consignee FA-TEC I FALKENBERG AB	N° ordine cliente - Votre référence - Ihre Auftrags Nr -Your reference B127340

Qualità e specifiche - Nuance et spécifications techniques - Stahlsorte und Prüfbedingungen - Quality and Specifications	
1.4404	SHEETS 2E Hotrolled

Stato di fornitura - Etat de livraison - Lieferzustand - As delivered(1) 2E Hotrolled	Stato metallurgico - Etat métallurgique - Heat treatment condition - Lieferzustand .
--	---

N° Conferma d'ordine Accusé de réception Auftragsbestätigung N° Acknowledgment N°	Posizione N° Poste Post. Nr Item N°	N°lotto interno N° de lot interne Interne Los Nr Internal batch N°	Profilo Profil Profile Sharpe	Dimensione Dimension Abmessung Size	Tolleranza Tolérance Toleranz Tolerance	Lunghezza Longueur Laenge Length	Peso netto Masse Gewicht Weight
603175577	2	P061283	SHEETS	5,0000 2000,000 6000,00			962,000

N° Colata N° de coulée Schmelze Nr Heat N°	Lotto fornitore Lot Fournisseur Band Nr Master batch	Trazione - Traction - Zugversuch - Tensile test						Resilienza - Résilience - Kerbschlagzæhigkeit - Notch Toughness					
		Lim. di snervamento Limite d'Elasticité Streckgrenze Yield Strength		Carico di rottura Résistance tract. Zugfestigkeit Tensile strenth	Allungamento Elongement Zugdehnung Elongation	Allungamento Elongement Zugdehnung Elongation	Strizione Striction Zugdehnung Red of area	Forma Type Form Type	Sens Senso Richt. Direct.	Temperatura in prova Température d'essai Prueftemperatur Test Temperature	Valori Valeurs individuelles Einzelwerte Individual values	Media Moyenne Mittelwerte Average	Durezza Dureté Haerte Hardness
		0,2%	1%										
		RT N/MM	RT N/MM										
612037	61203735	311	342	620	50	50	82						
612037	61203735	C 0,018	MN 1,320	P 0,032	S 0,004	SI 0,530	CR 16,570	NI 10,130	MO 2,020	CU 0,440			
	61203735	CO 0,327	N 0,045										
Test : (1 = OK) 612037													
		C.INT = Corrosione intergranul SCHL. = Schiacciamento		EDD.C = Controllo non distrutt FLANG = Flangiatura		P.PN. = Prova pneumatica REVFL = Appiatt. saldatura (Re		C.MES = Contr. antimescolament P.RET = Essai de retournement					

612037 61203735 TESTS TO VERIFY BATCH AND QUALITY HAVE BEEN CARRIED OUT COI BLASTED	Note - Notes -Remarks - Bemerkungen
Controllo marcatura, visivo e dimensionale : soddisfacente.Si certifica che i prodotti sopra descritti sono conformi alle prescrizioni dell'ordine.L'analisi chimica è copia (1) conforme a quella presente sul certificato del produttoreContrôle de marque d'aspect et de dimensions satisfaisant. Nous certifions que le présent document reproduit avec exactitude les données du certificat producteur. L'analyse chimique a été relevée du certificat de la matière première. Bezeichnung, besichtigung und ausmessung : Ohne beanstandung. Wir bestatigen hiermit dass die obengenannten erzeugnisse den bestelung vorschriften entsprechen. Die chemische zusammensetzung entspricht den lieferanten analyse. The chemical analysis results are true and correct copy of the row material supplier's certificate. Marking, inspection and measurement : Without objections. We certify that the above mentioned products are consistent with the order prescriptions.;	The 28/04/26 Inspectors signature Alf Schreurs