


Prodotto: <b>USA20GF</b>	<b>SCHEDA TECNICA</b>
-----------------------------	-----------------------

<b>1</b>	
<b>Identificazione della Società e del prodotto</b>	<p><b>Società: ITALMONT SRL</b> Via IV Novembre, 13 63036 Pagliare del Tronto (AP)</p> <p><b>Denominazione del Prodotto:</b> Stucco in pasta bianco <b>ReadyFine</b></p>

<b>2</b>		
<b>Descrizione del prodotto:</b>	<p><b>Caratteristiche:</b>  <b>Natura del legante:</b> copolimero in emulsione acquosa  <b>Viscosità di fornitura a collaudo:</b> Tixotropico  <b>Colore:</b> Bianco</p> <p><b>Indicazioni per l'impiego:</b>  <b>Stato del prodotto:</b> Pronto all'uso  <b>Tipo di diluente:</b> Acqua  <b>Attrezzi per l'uso:</b> spruzzo (consigliato l'uso di pompa a pistone Graco di alta gamma)  <b>Resa:</b> variabile in base allo spessore  <b>Essiccazione:</b> tempo variabile (da 4 a 48 ore) in base allo spessore, temperatura ed umidità relativa.  <b>Temperatura di applicazione:</b> +5°C a +40°C  <b>Verniciabilità:</b> dopo 12-24 ore  <b>Umidità relativa:</b> 35% a 85%</p> <p><b>Rasatura del cartongesso :</b> Rasatura finale dei giunti e pannelli  <b>Sistema meccanico:</b> Spruzzo</p> <p><b>Rasatura delle superfici murali:</b>  <b>Superfici nuove:</b> applicazione diretta (assicurandosi che il supporto abbia una stagionatura di almeno 28 giorni)  <b>Superfici vecchie(precedentemente pitturate):</b> applicare una mano di Primer acrilico JANTAR quindi procedere con la rasatura</p> <p><b>Caratteristiche prodotto applicato:</b>  <b>Capacità riempitiva:</b> 4mm max.  <b>Capacità di ancoraggio:</b> ottima  <b>Carteggiabilità:</b> ottima</p> <p><b>Immagazzinaggio:</b>  <b>Temperatura di conservazione:</b> +5°C a + 30°C  <b>Durata in magazzino:</b> 12 mesi  <b>Confezioni:</b> 20 Kg.</p> <p><b>Istruzioni per l'uso:</b> Permette la rasatura di muri e soffitti grezzi o rifiniti (superfici interne in calcestruzzo e cartongesso) a spruzzo.</p>	
		<p>Imballo Kg</p> <p><b>20</b></p>