



# TYRKYS




TYRKYS5

TYRKYS14

## DESCRIZIONE:

Idropittura traspirante per interni. E' caratterizzata da buon potere coprente e buon punto di bianco. Facile da applicare, possiede un'ottima pennellabilità e una buona resa.

## CARATTERISTICHE:

ASPETTO	Opaco
PESO SPECIFICO	TYRKYS: 1,75 Kg/l $\pm$ 0,05 a 20°C
RESIDUO SECCO	57 $\pm$ 0,5 % p/p
RESISTENZA AL LAVAGGIO	SCARSA
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	Alta
PRESA DI SPORCO	Bassa
COLORE	Bianco (Colorabile con Coloranti Universali)
ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 6 ore completo: 48 ore
RESA PRATICA	8-10 m <sup>2</sup> /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	1a mano: aggiungere il 35% di acqua potabile 2a mano: aggiungere il 30% di acqua potabile
ATTREZZI	 pennello  rullo  spruzzo
SUPPORTI	intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco

## APPLICAZIONE

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con stucco appropriato.

	SUPPORTI NUOVI				SUPPORTI GIÀ VERNICIATI			
	INTONACO	MANI	CARTONGESSO	MANI	TRASPIRANTI O SFARINANTI	MANI	LAVABILI BEN ANCORATE	MANI
<b>FONDO</b>	JANTAR	1	REFONDO	1	JANTAR	1		
<b>FINITURA</b>	TYRKYS	2	TYRKYS	1	TYRKYS	2	TYRKYS	2

## AVVERTENZE GENERALI

Per non alterare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 20%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole.



SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA DEL PRODOTTO:

# TYRKYS

TYRKYS5

TYRKYS14



**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**

Autorizovaná osoba 204; Certifikační orgán č. 5081, 3015; Inspekční orgán č. 4003

Pobočka Praha - akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.5

Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9

Tel.: 286 019 400, fax: 286 88 42 09; Ředitel: 286 88 55 48

**R-COMPANY, s.r.o.**

**Vážený pan Roman Lahulek**

**Haňovice 69**

**783 21 Chudobín**

VÁŠ DOPIS / ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / E-mail

Praha

01/PP/2005/Ko

Ing. Kovalčuková  
286 019 504

2005-10-14

Vážený pane,

potvrzujeme Vám, že v současné době probíhá certifikace výrobků- nátěrové hmoty na zdivo-  
**JANTAR (penetrace), AMETYST, ZIRKON, ONYX, TYRKYS, NEFRIT, TITAN** pod zakázkovým  
čísle Z010 05 0439. Předpokládaný termín dokončení je listopad 2005.

S pozdravem

**Ing. Petr Fránek**

vedoucí oddělení stavebních hmot



Bankovní spojení: KB, Praha 1, č. ú: 1501 - 931 / 0100

IČO: 000 15679

DIČ: 009 - 00015679

C:\ELIŠKA\R-COMPANY\DOPIS.DOC - DOP\_TZUS.DOT - A