



Creato 01/08/2007
Rev. 2 – 12/09/2019
Rev. 3 – 06/06/2024

SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA DEL PRODOTTO:

NEFRIT

NEFRIT5

NEFRIT12.5




KGNEFRIT



DESCRIZIONE:

Idropittura traspirante per interni è caratterizzata da buon potere coprente e buon punto di bianco. Facile da applicare a pennello e rullo, possiede un'ottima pennellabilità e una buona resa, ideale per gli interni di ambienti residenziali privati e uffici pubblici.

CARATTERISTICHE:

ASPETTO	Opaco
PESO SPECIFICO	NEFRIT: 1,58 Kg/lit. \pm 0,05 a 20°C (KGNEFRIT: 1,50 Kg/lit. \pm 0,05 a 20°C)
RESIDUO SECCO	60 \pm 0,5 % p/p
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Bassa
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	Alta
PRESA DI SPORCO	Bassa
COLORE	Bianco (Colorabile con Coloranti Universali)
ESSICCAZIONE	per ricopertura: 6 ore
(dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	completo: 48 ore
RESA PRATICA	9-13 m ² /lit. per mano
	in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	1a mano: aggiungere il 30% di acqua potabile
	2a mano: aggiungere il 25% di acqua potabile
ATTREZZI	 pennello
	 rullo
	 spruzzo
SUPPORTI	intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con stucco appropriato.

FONDO FINITURA	SUPPORTI NUOVI				SUPPORTI GIA VERNICIATI			
	INTONACO	MANI	CARTONGESSO	MANI	TRASPIRANTI O SFARINANTI	MANI	LAVABILI BEN ANCORATE	MANI
	JANTAR NEFRIT	1 2	REFONDO NEFRIT	1 1	JANTAR NEFRIT	1 2	NEFRIT	2

AVVERTENZE GENERALI

Per non alterare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 20%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole.