



# RECOAT



Codice: RECOAT1 RECOAT1.5  
RECOAT1AS RECOAT1.5AS

## DESCRIZIONE:

Rivestimento acrilico o acril-silossanico a spessore antialga, fibrato per interni ed esterni, ha uno spessore fino a 1,5 mm che permette di eliminare eventuali imperfezioni del supporto ottenendo una finitura tipo "arenino". I pigmenti e le cariche particolari impiegati nella formulazione conferiscono al prodotto eccezionali caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici ed all'abrasione. La presenza di polimeri acrilici conferisce al prodotto una ottima resistenza. Nel caso del prodotto acril-silossanico, la presenza di polimeri silossanici aggiunge al prodotto ottima traspirabilità e idrorepellenza.

## CARATTERISTICHE:

ASPETTO	Opaco ruvido granulare.
PESO SPECIFICO	Acrilico 1 mm: 1.81 Kg/l $\pm$ 0,03 a 20°C Acril-silossanico 1 mm: 1.89 Kg/l $\pm$ 0,03 a 20°C Acrilico 1.2 mm: 1.82 Kg/l $\pm$ 0,03 a 20°C Acril-silossanico 1.2 mm: 1.88 Kg/l $\pm$ 0,03 a 20°C Acrilico 1,5 mm: 1.87 Kg/l $\pm$ 0,03 a 20°C Acril-silossanico 1,5 mm: 1.87 Kg/l $\pm$ 0,03 a 20°C
RESIDUO SECCO	85,5% $\pm$ 0,5 % p/p
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Buona
COLORE	Bianco (Colorabile con Coloranti Universali)
ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 6 ore completo: 72-96 ore
RESA PRATICA	2-2.5 Kg/m <sup>2</sup> per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	PRONTO ALL'USO. (se necessario aggiungere max 3,0 % di acqua potabile)
ATTREZZI	Fratazzo in acciaio per rasatura e in plastica per finitura.
SUPPORTI	intonaco civile, premiscelati e pareti rasate a stucco, previa preparazione anche pareti in cartongesso, fibrocemento ecc.

## APPLICAZIONE

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con stucco appropriato

	SUPPORTI NUOVI				SUPPORTI GIÀ VERNICIATI			
	INTONACO	MANI	CAPPOTTO	MANI	SFARINANTI	MANI	BEN ANCORATI	MANI
<b>FONDO</b>	FONDORECOAT	1	FONDORECOAT	1	FISSATIVO A SOLVENTE	1	FONDORECOAT	1
<b>FINITURA</b>	RECOAT	1 o 2**	RECOAT	1 o 2**	RECOAT	1 o 2**	RECOAT	1 o 2**

\*\* Nel caso di applicazione su cappotto termico la seconda mano è obbligatoria solo per la granulometria da 1 mm ed è facoltativa per le altre.

## AVVERTENZE GENERALI

Per non alterare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 20%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole.