



REFONDO SABBATO

Codice:

REFONDOS2.5



REFONDOS5

REFONDOS12.5

DESCRIZIONE:

Fissativo pigmentato, consolidante all'acqua, inodore a basso impatto ambientale, esente da solventi. Idoneo per la preparazione dei supporti interni, destinati alla tinteggiatura con sistemi a base di prodotti acrilici. La pigmentazione copre e maschera il colore del supporto, permettendo, creando una texture personalizzata con il pennello. Il prodotto come pittura di fondo è indicato nel caso di pareti non lisce o nei decorativi.

CARATTERISTICHE:

ASPETTO	Opaco
PESO SPECIFICO	1,42 Kg/l \pm 0,03 a 20°C
RESIDUO SECCO	58 \pm 0,5 % p/p
RESISTENZA AL LAVAGGIO	-
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	Alta
PRESA DI SPORCO	-
COLORE	Bianco ad effetto sabbato. (Colorabile con Coloranti Universali)
ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 6 ore completo: 48 ore
RESA PRATICA	8-12 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	Pronto all'uso. Nel caso di supporti incoerenti o sfarinanti o in presenza di diversi stati di pittura aggiungere dal 50 al 100% di acqua potabile.
ATTREZZI	 Pennello  rullo
SUPPORTI	intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con stucco appriato.

	SUPPORTI NUOVI				SUPPORTI GIA VERNICIATI			
	INTONACO	MANI	CARTONGESSO	MANI	TRASPIRANTI O SFARINANTI	MANI	LAVABILI BEN ANCORATE	MANI
FONDO	REFONDO SABBATO	1	REFONDO SABBATO	1	REFONDOSABBATO	1	REFONDO SABBATO	1
FINITURA	Quasiasi idropittura	1 o 2	Quasiasi idropittura	1 o 2	Quasiasi idropittura	1 o 2	Quasiasi idropittura	1 o 2

AVVERTENZE GENERALI

Per non alterare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 20%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole.