



# REPEARL


AR200-1  
OR300-1AR200-2.5  
OR300-2.5AR200-5  
OR300-5

AR200-14

## DESCRIZIONE:

Finitura decorativa in fase acquosa, a base acrilica. REPEARL dona alla superficie un aspetto raffinato, dai pregiati effetti estetici dorati e argentati. REPEARL è formulato con particolari cariche selezionate che donano alle pareti un aspetto leggermente ruvido e materico.

## CARATTERISTICHE:

ASPETTO	Satinato Dorato e Argentato
PESO SPECIFICO	1,00 Kg/l $\pm$ 0,05 a 20°C
RESIDUO SECCO	25 $\pm$ 0,5 % p/p
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Ottima
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	Bassa
PRESA DI SPORCO	Bassa
COLORE	ORO O ARGENTO (Colorabile con Coloranti Universali)
ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 6 ore completo: 48 ore
RESA PRATICA	6-10 m <sup>2</sup> /L per 1 o 2 mani a seconda dell'aspetto desiderato. in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> mano: aggiungere tra 0% e 20% di acqua potabile.
ATTREZZI	 Pennello Spalter
SUPPORTI	intonaco civile, fibrocemento, pareti rasate a stucco... ecc.

## APPLICAZIONE

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con stucco appropriato.

	SUPPORTI NUOVI				SUPPORTI GIÀ VERNICIATI			
	ASPETTO LISCIO	MANI	ASPETTO RUVIDO	MANI	ASPETTO LISCIO	MANI	ASPETTO RUVIDO	MANI
<b>FONDO</b>	REFONDO	1 o 2	REFONDO SABBIAIO	1 o 2	JANTAR	1	JANTAR	1
<b>FINITURA</b>	REPEARL	1 o 2	REPEARL	1 o 2	REFONDO	1 o 2	REFONDO SABBIAIO	1 o 2
					REPEARL	1 o 2	REPEARL	1 o 2

## AVVERTENZE GENERALI

Per non alterare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 5%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole.