



CORAL

PITTURA LAVABILE PER INTERNO

Scheda: 016 - CORAL BASE BIANCA

DESCRIZIONE:

Idropittura lavabile acrilica di finitura murale con ottima resistenza al lavaggio leggermente traspirante per interni. E' caratterizzata da un ottimo potere coprente ed un eccellente punto di bianco. Possiede una buona pennellabilità e una ottima resa, si differenzia dalle normali idropitture per il particolare aspetto vellutato, che esalta la qualità della finitura valorizzando gli ambienti dove viene applicata. Facile da applicare, permette di ottenere finiture di elevato aspetto estetico sia all'utilizzatore privato che al professionista.

CARATTERISTICHE:

ASPETTO:	OPACO
PESO SPECIFICO:	1,53 Kg/Lt.
RESIDUO SECCO:	62,00 p/p \pm 5%
PERMEABILITA AL VAPORE ACQUEO:	BASSA
PRESA DI SPORCO:	BASSA
LAVABILITA':	ALTA
COLORE:	Bianco associato a sistema tintometrico. (Colorabile con Coloranti Universali).
ESSICCAZIONE:	Per ricopertura: 6 ore, completo: 48 ore (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.).
RESA PRATICA:	10-14 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto.
DILUIZIONE:	1a mano: aggiungere il 20% di acqua potabile. 2a mano: aggiungere il 10% di acqua potabile.
Spruzzo airless:	aggiungere tra il 20% e il 30% di acqua potabile. Ugelli consigliati: LP415-LP515-LP615- LP414-LP514-LP614.
ATTREZZI:	Pennello, Rullo, Spruzzo.
SUPPORTI:	Intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco.
CODICE ARTICOLO:	CORAL1 CORAL2.5 CORAL5 CORAL12.5

APPLICAZIONE:

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con stucco appropriato.

In presenza di supporti in cartongesso o muratura nuovi o già verniciati ben ancorati è consigliata una mano di fondo:

JANTAR: TRASPARENTE

REFONDO: PIGMENTATO

In presenza di supporti con vecchie pitture sfarinanti o sfoglianti è necessaria almeno una mano di fondo:

JANTAR: TRASPARENTE

REFONDO: PIGMENTATO

NB: In presenza di supporti con umidità di risalita è sconsigliato l'utilizzo di **CORAL**

AVVERTENZE GENERALI

Per non alterare le proprietà tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 30%.

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole.