



Creata: 15/12/2019
Rev.1: 04/05/2023
Rev.2: 04/09/2025

SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA DEL PRODOTTO:

RETITAN

RETITAN12.5




RETITAN5



DESCRIZIONE:

Idropittura Idrorepellente traspirante per interni a base di resina vinilica resistente alla formazione di muffe, additivata con speciale inibitore ad ampio spettro contro muffe, funghi e alghe, caratterizzata da eccellente potere coprente anche su residui di muffa e buon punto di bianco, facile da applicare sia a rullo che a pennello, possiede una ottima pennellabilità e una ottima resa. Indicata per ambienti casalinghi ed industriali quali cucine, bagni, cantine, spogliatoi ed in genere nei locali soggetti alla formazione di muffe e condense.

CARATTERISTICHE:

ASPETTO	Opaco
PESO SPECIFICO	1,58 Kg/l \pm 0,03 a 20°C
RESIDUO SECCO	67 \pm 0,5 % p/p
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Media
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	Alta
PRESA DI SPORCO	Bassa
COLORE	Bianco (Colorabile con Coloranti Universali)
ESSICCAZIONE	per ricopertura: 6 ore
(dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	completo: 48 ore
RESA PRATICA	10-14 m ² /L per mano
	in funzione dell'assorbimento del supporto
	1° mano: aggiungere il 30% di acqua potabile
	2° mano: aggiungere il 25% di acqua potabile
DILUIZIONE	Spruzzo airless: aggiungere tra il 30% e il 40% di acqua potabile.
	Ugelli consigliati: LP419-LP519-LP619- LP421-LP521-LP624
ATTREZZI	 pennello  rullo  spruzzo
SUPPORTI	intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con stucco appropriato.

	SUPPORTI NUOVI				SUPPORTI GIA VERNICIATI			
	INTONACO	MANI	CARTONGESSO	MANI	TRASPIRANTI O SFARINANTI	MANI	LAVABILI BEN ANCORATE	MANI
DETERGENZA	RE23	1	RE23	1	RE23	1	RE23	1
FONDO	JANTAR	1	REFONDO	1	JANTAR	1	JANTAR	1
FINITURA	TITANIT	2	TITANIT	1	TITANIT	2	TITANIT	2

AVVERTENZE GENERALI

Per non alterare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 20%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole.