



Creata 01/03/2013  
Rev. 2 - 12/09/2019  
Rev. 3 - 06/06/2024

SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA DEL PRODOTTO:

# LAVABILE



Codice:




LAVABILE12.5

LAVABILE12.5BO

## DESCRIZIONE:

Idropittura di finitura murale con ottima resistenza al lavaggio leggermente traspirante per interni è caratterizzata da buon potere coprente e buon punto di bianco. Possiede un'ottima pennellabilità e una ottima resa, si differenzia dalle normali idropitture per il particolare aspetto vellutato, che esalta la qualità della finitura valorizzando gli ambienti dove viene applicata. Facile da applicare, permette di ottenere finiture di elevato aspetto estetico sia all'utilizzatore privato che al professionista.

## CARATTERISTICHE:

ASPETTO	Opaco
PESO SPECIFICO	BIANCA - 1,52 Kg/l $\pm$ 0,03 a 20°C BASE BO - 1,44 Kg/l $\pm$ 0,03 a 20°C
RESIDUO SECCO	52 $\pm$ 0,5 % p/p
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Alta
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	Bassa
PRESA DI SPORCO	Bassa
COLORE	Bianco (Colorabile con Coloranti Universali)
ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 6 ore completo: 48 ore
RESA PRATICA	9-13 m <sup>2</sup> /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	1° mano: aggiungere il 10% di acqua potabile - Base BO 0% 2° mano: aggiungere il 5% max di acqua potabile - Base BO 0% Base BO da utilizzare solo dopo l'aggiunta di colorante. Spruzzo airless: aggiungere tra il 20% e il 30% di acqua potabile. Ugelli consigliati: LP419-LP519-LP619- LP421-LP521-LP624
ATTREZZI	 pennello
	 rullo
	 spruzzo
SUPPORTI	intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco

## APPLICAZIONE

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con stucco appropriato.

### SUPPORTI NUOVI

### SUPPORTI GIA VERNICIATI

	INTONACO	MANI	CARTONGESSO	MANI	TRASPIRANTI O SFARINANTI	MANI	LAVABILI BEN ANCORATE	MANI
<b>FONDO</b>	JANTAR	1	REFONDO	1	JANTAR	1		
<b>FINITURA</b>	LAVABILE	2	LAVABILE	1 o 2	LAVABILE	2	LAVABILE	2

## AVVERTENZE GENERALI

Per non alterare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 20%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole.