



Creata 10/11/2005
Rev. 2 – 1/07/2019
Rev. 3 – 06/08/2024

SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA DEL PRODOTTO:

TITANIT

TITANIT1
TITANIT1NEU

TITANIT5
TITANIT5NEU




TITANIT12.5
TITANIT12.5BO

KGTITANIT

DESCRIZIONE:

Idropittura Idrorepellente traspirante per interni. E' caratterizzata da buon potere coprente e un buon punto di bianco. Facile da applicare, possiede un'ottima pennellabilità e una buona resa. Indicata per cucine, bagni ed in genere per locali soggetti alla formazione di condensa.

CARATTERISTICHE:

ASPETTO	Opaco
PESO SPECIFICO	BIANCO - 1,57 Kg/l \pm 0,03 a 20°C BASE BO - 1,51 Kg/l \pm 0,03 a 20°C
RESIDUO SECCO	67 \pm 0,5 % p/p
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Media
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	Alta
PRESA DI SPORCO	Bassa
COLORE	Bianco (Colorabile con Coloranti Universali)
ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 6 ore completo: 48 ore
RESA PRATICA	10-14 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto 1 ^a mano: aggiungere il 30% di acqua potabile – BASE BO 0% 2 ^a mano: aggiungere il 25% di acqua potabile – BASE BO 0% Spruzzo airless: aggiungere tra il 30% e il 40% di acqua potabile. Ugelli consigliati: LP419-LP519-LP619- LP421-LP521-LP624 Base BO da utilizzare solo dopo l'aggiunta di colorante.
DILUIZIONE	
ATTREZZI	 pennello
	 rullo
	 spruzzo
SUPPORTI	intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con stucco appropriato.

FONDO FINITURA	SUPPORTI NUOVI				SUPPORTI GIA VERNICIATI			
	INTONACO	MANI	CARTONGESSO	MANI	TRASPIRANTI O SFARINANTI	MANI	LAVABILI BEN ANCORATE	MANI
	JANTAR	1	REFONDO	1	JANTAR	1		
	TITANIT	2	TITANIT	2	TITANIT	2	TITANIT	2

AVVERTENZE GENERALI

Per non alterare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 20%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole.