



adesivi per l'industria

DELMACHEM SRL

36061 - BASSANO DEL GRAPPA (VI)  
VIA DELLE ROSE, 31  
TEL. +39 (0)424 567991 - FAX +39 (0)424 569616  
www.delmachem.it - info@delmachem.it



## **SCHEDA TECNICA**

Rev. 1 del 15/01/2017

<u><b>Nome prodotto</b></u>	<b>DELMAVIL V30-X</b>
<u><b>Natura del prodotto</b></u>	Dispersione acquosa di copolimero acetato di vinile con versatato di vinile
<u><b>Aspetto</b></u>	Liquido viscoso lattiginoso
<u><b>Aspetto film essiccato</b></u>	Trasparente lucido
<u><b>Viscosità Brookfield</b></u>	3000 - 6000 cPs @ 20°C (#4, 20rpm)
<u><b>Contenuto in solidi</b></u>	49 - 51%
<u><b>pH</b></u>	4 - 5
<u><b>V.O.C. Residui</b></u>	< 2000 ppm
<u><b>Temperatura minima di filmazione</b></u>	4 - 6 °C
<u><b>Diametro prevalente delle particelle</b></u>	0,15 - 0,5 µm
<u><b>Densità a 23°C</b></u>	1,05 - 1,15 g/cm <sup>3</sup>
<u><b>Stabilità meccanica</b></u>	Ottima
<u><b>Comportamento reologico</b></u>	Pseudoplastico
<u><b>Stoccaggio</b></u>	6 mesi Il prodotto deve essere stoccato in serbatoi di poliestere rinforzato o acciaio mantenendo la temperatura fra +5°C e +30°C
<u><b>Confezioni</b></u>	Fusti da 120 kg Cisternette in plastica da 1000 kg Materiale sfuso

DELMACHEM s.r.l. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.