



REFLEX



Codice:

REFLEX5
REFLEX12.5REFLEX5BO
REFLEX12.5BO

DESCRIZIONE:

Idropittura murale per esterni a base di resine acriliche flessibili elastomeriche. Applicabile su intonaco, laterizi, fibrocemento, legno, ecc. Facile da applicare resistente all'abrasione umida. Ottimo potere coprente ed elevata resistenza agli agenti atmosferici. Elastico.

CARATTERISTICHE:

ASPETTO	Opaco
PESO SPECIFICO	Bianco: 1,72 Kg/l \pm 0,05 a 20°C Neutro: 1,61 Kg/l \pm 0,05 a 20°C
RESIDUO SECCO	42 \pm 0,5 % p/p
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Ottima
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	Scarsa
PRESA DI SPORCO	Bassa
COLORE	Bianco (Colorabile con Coloranti Universali)
ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 6 ore completo: 48 ore
RESA PRATICA	7-9 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	1a mano: aggiungere il 10% di acqua potabile 2a mano: tal quale nel caso max 5% di acqua potabile
ATTREZZI	 pennello  rullo
SUPPORTI	Cemento, intonaco civile, fibrocemento, polisilicato di magnesio, pareti rasate a stucco.

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante idro-lavaggio ad alta pressione della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con stucco appropriato.

	SUPPORTI NUOVI				SUPPORTI GIA VERNICIATI			
	CEMENTO	MANI	MURO	MANI	CEMENTO O MURO	MANI	LAVABILI BEN ANCORATE	MANI
FONDO	FONDORECOAT	1	JANTAR	1	FONDORECOT	1		
FINITURA	REFLEX	2	REFLEX	2	REFLEX	2	REFLEX	2

AVVERTENZE GENERALI

Per non alterare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 20%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole.