

Scheda Tecnica

Nome prodotto

ACRILEM ST181

Legante stirolo-acrilico di uso generale

Descrizione

Il prodotto è una dispersione acquosa di copolimero stirolo-acrilico finemente dispersa.

Esente da alchil fenoli etossilati (APEO).

Formulazione a basso VOC.

Esente da ammoniaca.

Esente da formaldeide.

Si distingue per l'elevato potere legante verso cariche e pigmenti, la brillantezza dei formulati e la particolare resistenza agli alcali e all'acqua.

La presenza di gruppi reattivi specifici migliora l'adesione su supporti minerali e la resistenza agli sfregamenti ad umido.

L'elevata TMF garantisce l'assenza di appiccicosità ai film essiccati.

Il prodotto è particolarmente indicato come legante per:

- idropitture per interni ed esterni.
- rivestimenti murali.
- fondi per legno.
- protezione del cemento dagli agenti atmosferici (tal quale o opportunamente diluito)
- guaine liquide impermeabilizzanti.

Proprietà del prodotto

Descrizione	Valore Tipico	Unità misura
ASPETTO PRODOTTO	Bianco lattiginoso	
NATURA DELLA DISPERSIONE	Anionica/non ionica	
RESIDUO SECCO 130°C 1H	50,0	%
PH	7,8	
VISCOSITÀ BROOKFIELD RVT 25°C	5.500,0	mPa*s
TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE	11,00	°C
PESO SPECIFICO	1,04	kg/l

Proprietà del film

Descrizione Valore Tipico Unità misura

chemicals and polymers spa



ASPETTO FILM	Trasparente lucido non appiccicoso	
ASSORBIMENTO D'ACQUA ASTM D570-57T	6,00	%
CARICO A ROTTURA UNI 8422-ISO 527/97- ASTMD2370	10,00	N/sqmm
TG	19,00	°C

Impiego

Il prodotto è un legante universale particolarmente consigliato per idropitture per interni ed esterni e per rivestimenti murali.

L'assenza di ammoniaca ne consente un impiego ottimale in formulazioni contenenti silicati.

Consente la preparazione di pitture e vernici con elevato PVC (sino a 85%) con ottime resistenze ai lavaggi e sfregamenti.

Formulazioni basate su questo prodotto richiedono l'aggiunta di un coalescente per ottenere una corretta filmazione.

Compatibilità

La dispersione è compatibile con addensanti, bagnanti, antifermentativi ed in genere con gli additivi normalmente utilizzati nel settore pitture e rivestimenti murali. Sono comunque consigliabili prove preliminari di compatibilità.

Stoccaggio

Il prodotto teme il gelo e deve essere immagazzinato a temperature comprese tra i + 5°C e i + 35°C. Nelle corrette condizioni di stoccaggio il prodotto è stabile per 6 mesi dalla data di consegna.

Il prodotto deve essere immagazzinato negli imballi originali o in appropriati contenitori perfettamente chiusi per prevenire l'asciugatura. Ove possibile saturare l'aria sopra il prodotto con vapore acqueo.

Imballo

Sfuso

Cisternetta da 1000 kg Bidone da 120 kg

Note

Queste informazioni si basano sulle nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione e hanno l'unico scopo di descriverne caratteristiche e applicazioni. Esse non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. I consigli applicativi forniti non presuppongono alcun impegno da parte nostra. L'utilizzatore è quindi tenuto ad adattare l'impiego dei nostri prodotti alle proprie condizioni di lavoro ed al materiale da trattare. I suggerimenti per l'uso dei nostri prodotti non possono in ogni caso essere considerati come raccomandazione per ogni eventuale violazione di brevetto.

chemicals and polymers spa