



REGUM

Codice:

REGUM1


REGUM5

REGUM14

DESCRIZIONE:

Rivestimento continuo a base di resine acriliche elastomeriche in emulsione acquosa che conferiscono al prodotto una elevata impermeabilità durevole resistente alla pioggia, agli agenti atmosferici. Il film applicato risulta duro, elastico e permanente. Per superfici in muratura, calcestruzzo, tetti già coibentati con vecchie coperture parzialmente degradate di cui si richiede una riparazione efficace all'infiltrazione di acqua o umidità. Idoneo ad impermeabilizzare vecchi intonaci sfarinati di cui si vuole ridurre drasticamente l'assorbimento d'acqua con l'impermeabilizzazione.

CARATTERISTICHE:

ASPETTO	semitrasparente lucido
PESO SPECIFICO	1.20 Kg/l \pm 0,03 a 20°C
RESIDUO SECCO	39% \pm 5 %
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Ottima
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	Nulla
PRESA DI SPORCO	Bassa
COLORE	Semitrasparente (Colorabile con Coloranti Universali)
ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 12-24 ore completo: 72-96 ore
RESA PRATICA	3-5 m ² /Lt. per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	0-10%
ATTREZZI	 pennello  rullo  spruzzo
CONSIGLIATO	Atmosfere marine. Industriali leggere, urbane, rurali.
SCONSIGLIATO	Per immersione continua e in prossimità di atmosfere aggressive industriali.

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Murali nuove o con intonaco faccia vista, accertarsi prima dell'applicazione che le superfici siano ben asciutte e stagionate. Eliminare la presenza di efflorescenze saline mediante lavaggio e spazzolatura, altrimenti si può avere una cattiva aderenza con conseguente distacco. Con vecchie coperture, pulire accuratamente, eliminare ogni traccia di polvere, mediante incisione eliminare eventuali rigonfiamenti riempire le mancanze del vecchio strato con REGUM.

	SUPPORTI NUOVI		SUPPORTI VECCHI			
	INTONACO O CEMENTO	MANI	ROVINATI O SFARINANTI	MANI	PULITE E BEN ANCORATE	MANI
FONDO	REGUM	1	REGUM	1	REGUM	1
FINITURA	REGUM	1	REGUM	1 o 2	REGUM	1

AVVERTENZE GENERALI

Per non alterare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 20%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole.