



Creata 05/11/2018
Rev. 2 – 12/09/2020

SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA DEL PRODOTTO:

REGUM

REGUM1
REGUM1BO

REGUM2.5
REGUM2.5BO

REGUM5
REGUM5BO

REGUM12.5
REGUM12.5BO

DESCRIZIONE:

REGUM è una membrana liquida elastica, formulata con resina acrilico-stirenica in dispersione acquosa, caricata con minerali selezionati e additivi ad alte prestazioni. Una volta essiccata, forma una pellicola continua, impermeabile ed elasticamente attiva, in grado di assorbire i movimenti termici e le microfessure dei supporti edilizi. Ideale per la protezione di tetti, terrazze, canali di gronda, giunti, lattonerie e manufatti in materiale diverso, cemento, metallo, PVC, ceramica, legno, preventivamente trattati e in assenza di ristagno d'acqua.

CAMPO DI APPLICAZIONE:

Impermeabilizzazione di tetti piani e inclinati.
Protezione di canali di gronda e pluviali in cemento, metallo privi di ruggine, PVC pretrattato.
Sigillatura di giunti strutturali e di dilatazione di capannoni, prefabbricati, ponti.
Rivestimento di lattonerie, coperture in cemento, lastre di Fibrocemento Ecologico.
Fondo di aggrappo e impermeabilizzante per sottostrati prima di posa di rivestimenti, resine o pavimentazioni continue.

Non adatto per superfici con acqua stagnante permanente laghetti, vasche in pressione

CARATTERISTICHE:

Aspetto	Liquido bianco opaco, omogeneo	
Residuo secco (105°C)	≥ 55%	UNI EN ISO 3251
Densità (a 20°C)	≈ 1,4 kg/L	UNI EN ISO 2811
Viscosità (Brookfield, 25°C)	2000 – 4000 cP	UNI EN ISO 2555
pH	7,5 – 8,5	Potenziometrico
Tempo di essiccazione al tatto	2 – 4 ore	UNI EN ISO 9117
Tempo di indurimento completo	24 – 48 ore (a 20°C)	UNI EN ISO 9117
Allungamento a rottura	> 400%	UNI EN ISO 527
Resistenza alla trazione	> 1,5 N/mm ²	UNI EN ISO 527
Adesione su cemento	> 1,0 N/mm ² (rottura del supporto)	UNI EN ISO 4624
Permeabilità al vapore (Sd)	< 4 m (traspirante)	UNI EN ISO 7783
Impermeabilità all'acqua	72 h senza penetrazione (colonna d'acqua 1 m)	UNI EN ISO 811
Resistenza ai raggi UV	Buona (bianco riflettente)	Accelerated Weathering
Temperatura di applicazione	+5°C / +40°C	
Temperatura di esercizio	-20°C / +80°C	
Resistenza al gelo	Si (prodotto da proteggere dal gelo prima dell'uso)	

ATTREZZI



pennello



rullo



spruzzo



Creata 05/11/2018
Rev. 2 – 12/09/2020

SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA DEL PRODOTTO:

REGUM

REGUM1
REGUM1BO

REGUM2.5
REGUM2.5BO

REGUM5
REGUM5BO

REGUM12.5
REGUM12.5BO

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Il supporto deve essere **asciutto, pulito, privo di polvere, olio, grassi, parti incoerenti o efflorescenze**.
- Eventuali fessure > 1 mm vanno **sigillate** con apposito mastice elastico prima dell'applicazione.
- Su superfici lisce o non assorbenti (metallo, ceramica, vecchie pitture) si consiglia un **leggero abrasione** per favorire l'ancoraggio meccanico.

Miscelazione

- Il prodotto è **pronto all'uso**.
- Agitare bene prima dell'impiego per omogeneizzare eventuali decantazioni.
- **Non diluire con acqua o solventi**. Se strettamente necessario (in casi eccezionali), aggiungere al massimo il **2-3% di acqua demineralizzata**.

Stesura

- Applicare a **pennello, rullo a pelo corto o spruzzo airless**.
- Distribuire **uniformemente** in **due mani incrociate**:
 - **1^a mano**: stendere in un senso.
 - **2^a mano**: stendere in senso perpendicolare (dopo circa 4-6 ore, a seconda delle condizioni ambientali).
- **Spessore umido consigliato per mano**: $\approx 300-400$ micron (equivale a circa $0,4-0,5$ kg/m² per mano).
- **Spessore secco finale consigliato**: ≥ 500 micron (per garantire l'impermeabilità).

Condizioni ambientali

- Temperatura ambiente: **+5°C / +30°C**.
- Umidità relativa: **< 80%**.
- Non applicare in caso di **pioggia imminente, vento forte o sole diretto su superfici surriscaldate**.

AVVERTENZE GENERALI

Per non alterare le proprietà tipiche del prodotto, in caso di colorazione la quantità di tinta base non deve superare il 3%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 80% o su superfici esposte a vento o sole.