



Creata 01/02/2011
Rev. 2 – 12/09/2019
Rev. 3 – 06/06/2024

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO:

SUPER TRASPIRA

P1012.5

P1005

KGP1014



DESCRIZIONE:

Tubulação super respirável para interiores à base de vinil. Caracteriza-se pelo bom poder de cobertura. Fácil de aplicar, tem excelente escovação e bom rendimento. Ideal para aplicações indoor, como galpões e garagens diretamente no concreto ou depois de pressionar em gesso e pinturas antigas.

Caratteristiche:

APARTAMENTO	Opaque
PESO ESPECÍFICO	P1012.5.: 1,62 Kg/l $\pm$ 0,05 a 20°C (KGP1014: 1,50 Kg/l $\pm$ 0,05 a 20°C)
RESIDUO SECCO	55 $\pm$ 0,5 % p/p
PERMEABILIDADE AO VALOR ACQUEAL	Alta
	Baixo
COR	Branco (corável com corantes universais)
DESPESAS	para cobrir: 6 horas
(dados referentes a 20°C e 65% das U.R.)	completo: 48 horas
INVESTIGAÇÃO PRÁTICA	9-11 m ² /L por mão
	de acordo com a absorção de suporte
	1ª mão: adicionar 30% de água potável
	2ª mão: adicionar 25% água potável
DECLARAÇÃO	Spray sem ar: adicionar entre 30% e 40% de água potável.
	Ovos Recomendado: LP419– LP519–LP619 LP4 – LP52 1 – LP621
EQUIPAMENTO	 pincel
	 Rolo
	 pulverizar
APOIOS	gesso civil, gesso, fibrocimento, paredes rebocadas

PEDIDO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

O suporte deve ser saudável, seco, limpo e consistente, livre de manchas de umidade, vestígios de sujeira, graxa, molde, etc. As tintas antigas incoerentes ou corantes devem ser removidas escovando ou lixando a superfície. Imperfeições, splits, folhetos, devem ser eliminados e esboçados adequadamente.

NOVOS APOIOS				APOIOS			
		MUITOS	CARTONAGEM	MUITOS	RESPIRÁVEL OU DORMÊNCIA	MUITOS	BEM LAVÁVEL ANCORADO
MULHERES	JANTAR	1	REFON	1	JANTAR	1	
FINALIZAÇÃO	SUPER TRASPIR	2	SUPER TRASPIR	1	SUPER TRASPIR	2	SUPER TRASPIR

COMUNICAÇÕES GERAIS



Creato 01/02/2011
Rev. 2 – 12/09/2019
Rev. 3 – 06/06/2024

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO:

SUPER TRASPIRA

P1012.5

P1005

KGP1014



Para não alterar as propriedades respiráveis típicas do produto, a quantidade de cor base não deve exceder 20%. Manter o produto fresco e preservar da geada. Naplicar o produto com temperaturas inferiores a 5 ° ou superiores a 30 ° centígrado, com humidade relativa superior a 85% ou nas paredes expostas ao vento ou ao sol.