



Created 01/02/2011
Rev. 2 – 12/09/2019
Rev. 3 – 06/06/2024

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO:

TYRKYS



TYRKYS5

TYRKYS12.5

KGTYRKYS

Beschreibung:

Atemaktive Schläuche für Innenräume, gekennzeichnet durch gute Abdeckkraft und guten Weißpunkt. Einfach zu applizieren, hat es eine gute Bürste auch in Rolle und eine gute Ausbeute verwendet werden.

MASSNAHMEN:

ANTRAG	undurchsichtig
SPEZIFISCHES PESO	TYRKYS: 1,54 kg/l $\pm$ 0,05 bei 20°C
SEKCO-RESIDUTUTION	57 $\pm$ 0,5 % p/p
ARBEITSBEWUSSTSEIN	
VORSCHRIFTEN FÜR DEN WIRKSTOFF	hoch niedrig
FARBE	Weiß (farbig mit Farbstoffen) Universal
AUSGABEN	
(Daten, die sich auf 20°C und 65% der U.R. beziehen)	zum Abdecken: 6 Stunden vollständig: 48 Stunden
PRATISCHE FORSCHUNG	9-11 m ² /l pro Hand nach Trägerabsorption 1 ^a Hand: 35% Trinkwasser hinzufügen 2 ^a Hand: 30 % Trinkwasser hinzufügen
ERKLÄRUNG	Airless Spray: Fügen Sie zwischen 30% und 40% Trinkwasser hinzu. Empfohlene Düsen: LP419–LP519–LP619– LP421 – LP521 – LP621
AUSRÜSTUNGEN	 Pinsel
	 Rolle
	 Spray
UNTERSTÜTZUNGEN	Zivilgips, Gipskartonplatten, Fibrocement, verputzte Wände

ANWENDUNG

VORBEREITUNG DER UNTERSTÜTZUNG

Der Träger muss gesund, trocken, sauber und konsistent sein, frei von Feuchtigkeitflecken, Schmutzspuren, Fetten, Schimmel usw. Alte Farben inkohärent oder blühend muss durch Bürsten oder Schleifen der Oberfläche entfernt werden. Unvollkommenheiten, Spalten, Blättchen, müssen beseitigt und entsprechend gestuckt werden.

NEUE UNTERSTÜTZUNGEN

UNTERSTÜTZUNGEN

		MENSCH	KATEGORIE	MENSCH	ATMUNGSAKTIV ODER TAUB	MENSCH	WASCHBAR GUT VERANKERT	MENSCH
FRAUEN	JANTAR	1	ERSTATTUNG	1	JANTAR	1		
ABSCHLUSS	TYRKYS	2	TYRKYS	1	TYRKYS	2	TYRKYS	2

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

die typischen atmungsaktiven Eigenschaften des Produkts nicht zu verändern, Die Grundfarbmenge sollte 20% nicht überschreiten. Halten Sie das Produkt frisch und bewahren Sie es vor Frost auf. Nbei der Anwendung des Produkts mit Temperaturen unter 5 ° oder über 30 ° C, mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von mehr als 85 % oder an Wänden, die Wind oder Sonne ausgesetzt sind.



Created 01/02/2011
Rev. 2 – 12/09/2019
Rev. 3 – 06/06/2024

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO:

TYRKYS

TYRKYS5

TYRKYS12.5

KGTYRKYS

