



Created 01/02/2011
Rev. 2 – 12/09/2019
Rev. 3 – 06/06/2024

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO:

TYRKYS

TYRKYS5

TYRKYS12.5

KGTYRKYS



BESCHRIJVING:

Ademende slang voor interieurs, gekenmerkt door goede bekleding vermogen en goed wit punt. Eenvoudig aan te brengen, het heeft een goede borstel te gebruiken ook in roller en een goede opbrengst.

KENMERKEN:

DEEL	Ondoorzichtig
SPECIFIEKE PESO	TYRKYS: 1,54 Kg/l $\pm$ 0,05 bij 20°C
SECCO-RESIDUTION	57 $\pm$ 0,5 % p/p
ARBEIDSRESISTANCE	
PERMEABILITEIT VOOR DE ACQUENALISELE VAPOUR	Hoog
	Laag
KLEUR	Wit (kleurbaar met kleurstoffen Universeel)
UITGAVEN	voor dekking: 6 uur
(gegevens betreffende 20°C en 65% U.R.)	compleet: 48 uur
PRATISCHE ONDERZOEK	9-11 m ² /l per hand
	volgens ondersteuningsabsorptie
	1 ^a hand: voeg 35% drinkwater toe
	2 ^a Hand: 30% drinkwater toevoegen
VERKLARING	Luchtloze spray: voeg tussen 30% en 40% drinkwater toe.
	Aanbevolen sproeiers: LP419
UITRUSTING	 penseel
	 Roller
	 spray
STEUN	civiel gips, gipsplaat, Fibrocement, gepleisterde muren

TOEPASSING

VOORBEREIDING VAN DE STEUN

De steun moet gezond, droog, schoon en consistent zijn, vrij van vochtvlekken, sporen van vuil, vet, schimmel, enz. Oude verf onsamenvattend of bloeiend moeten worden verwijderd door het oppervlak te poetsen of te schuren. Imperfecties, splits, folders, moeten op de juiste wijze worden geëlimineerd en gestuceerd.

NIEUWE STEUNEN					STEUN			
		Veel	DOOS	Veel	ADEMEND OF GEVOELLOOS	Veel	WASBAAR GOED VERANKERD	Veel
VROUWEN AFWERKING	JANTAR	1	REFON	1	JANTAR	1		
	TYRKYS	2	TYRKYS	1	TYRKYS	2	TYRKYS	2

ALGEMENE MEDEDELINGEN

Niet om de ademende eigenschappen van het product te veranderen, de basiskleur hoeveelheid mag niet meer dan 20%. Houd het product vers en bewaar tegen vorst. Nbij toepassing van het product bij temperaturen beneden 5 ° of boven 30 ° C, met een relatieve vochtigheid van meer dan 85% of op aan wind of zon blootgestelde muren.