SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA DEL PRODOTTO:

RESAND

RESAND12.5 RESAND12.5BO

DESCRIZIONE:

Rivestimento acrilico, silossanico ed elastomerico a spessore, per interni ed esterni, ha uno spessore fino a 1 mm che permette di eliminare eventuali imperfezioni del supporto. I pigmenti e le cariche particolari impiegati nella formulazione conferiscono al prodotto eccezionali caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici. La presenza di polimeri silossanici conferisce al prodotto sia traspirazione che idrorepellenza. Prodotto da applicare a pennello sulle superfici con almeno 2 mani o fino a completa copertura delle imperfezioni del supporto. Il prodotto si presta ad essere usato per ripristinare le vecchie superfici con presenza di piccole cavillature e le superfici finite di cappotti termici che iniziano a deteriorare.

CARATTERISTICHE:

ASPETTO	Opaco ruvido
PESO SPECIFICO	Base Bianca: 1.64 Kg/l ± 0,03 a 20°C Base Neutra: 1.65 Kg/l ± 0,03 a 20°C
RESIDUO SECCO	78% ± 0,5 % p/p
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Buona
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	Buona
PRESA DI SPORCO	Media
COLORE	Bianco (Colorabile con Coloranti Universali)
ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 6 ore completo: 48 ore
RESA PRATICA	4-6 m2/L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	1ª mano: aggiungere max 10% di acqua potabile 2ª mano e successive: pronto all'uso
ATTREZZI	pennello
SUPPORTI	intonaco civile, silipan, fibrocemento, pareti rasate a stucco, cappotto termico rasato a colla.

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante idrolavaggio ad alta pressione o spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con stucco appropriato

	SUPPORTI NUOVI				SUPPORTI GIA VERNICIATI			
	INTONACO	MANI	ALTRI (fibrocemnnto ecc.)	MANI	VECCHI	MANI	NUOVI	MANI
FONDO	FONDORECOAT	1	FONDORECOAT	1	FONDORECOAT	1	FONDORECOAT	1
FINITURA	RESAND	2	RESAND	2	RESAND	2	RESAND	2

AVVERTENZE GENERALI

Per non alterare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 20%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole.

ITALMONT SRL - SOCIO UNICO
VIA IV NOVEMBRE, 13 63078 PAGLIARE DEL TRONTO – Fraz. Di SPINETOLI
e-mail: info@italmont.it Internet: http://www.italmont.it/ tel.: +39 736 899238