

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:		Lotto n°:					
LAVABILE BASE BO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA			+ -	1.000	- 11	270	
ACTICIDE FSN		004	180		4		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG		053	20		4,5		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		086	180		2,5		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGO		017	25		3,7		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		7,2		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA		023	1.000		6		
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		9		
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		2,4		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500		013	25	18,0	450		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500		014	25	6,0	150		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	3,0	75		
POLICRIL 280		088	1.000		540		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG TILLCERA 50		087	180		1,5		
ACQUA		074	1.000		5		
ACQUA			1.000		35		
TOTAL F INADA CTO						I/ 4 570.0	
TOTALE IMPASTO			1 4 0		Kg 1.570,8		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE		TOTALE	
	SECCHI			Kg	N°		
LAVABILE1BO	Lt. 0,9			1,33			
LAVABILE2.5BO	Lt. 2,3			3,32			
LAVABILE5BO	Lt. 4,6			6,65			
LAVABILE12.5BO	Lt. 11,6			16,6			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%  Responsabile Tecnico di Produzione:							
Data di produzione:							