

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:		Lotto n°:					
FONDORECOAT SABBIATO BASE BIANCA				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI ACQUA		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
				da Kg 1.000	n°	320	_
ACTICIDE FSN			004	180		320	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		2,7	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		4	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		2,1	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		2,8		
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		4,2		
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		8		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		086	180		1		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	25	4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500		013	25	4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500		014	25	4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI E		032	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI		027	25	3,0	75		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO POLICRIL 280		047	25	9,0	225		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANC		088	1.000	4.0	400		
SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS		001	25	4,0	100		
AQUAFLOW NLS 200		034	25 1.000	8,0	200 1		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		2	
ANTIGOTHOMA DEL OMEX 2003 LOSTO 180 KG			007	100			
TOTALE IMPACTO						Ka 1 701 0	
TOTALE IMPASTO			h 4 0		Kg 1.701,8		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE	
	SECCHI			Kg	N°		
#							
#							
FONDORECOAT5	Lt. 5,0			7,4			
FONDORECOAT12.5	Lt. 12,5			18,5			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%				Respons	abile Te	cnico di Produz	ione:
Data di produzione:							