

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 2 del 21/9/2023

Preparato il:		Lotto n°:							
RECOAT 1.2 MM SILOSSAN	BASE BIAN	IMPASTO							
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA		
			Z	da Kg	n°		>		
ACQUA		40.40=0		1.000		27			
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		1,9			
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG AMMONIACA 28 BE'		G03732411	019	15		4			
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	007	25 180		1			
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		1,8 5,6			
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,4			
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8			
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	1,0	25			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	24 173	013	25	3,0	75				
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI I	24L14	032	25	4,0	100				
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRAN		001	25	3,0	75				
GRANULATO DI CALCIO ML 0.7-1.2	ML261124	120	25	20,0	500				
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000	,	160			
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5			
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		6,5			
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1			
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650			098	1.000		65			
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		1,5			
ACQUA				1.000		30			
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		1			
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	1,0	25			
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4			
TOTALE IMPASTO					Kg 1.129,2				
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		119 1.120,2				
CODICE ARTICOLO	LITRI PER			PER SECCHIO		TOTALE			
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE			
RECOAT1.2SIL.1	Lt. 1,0			1					
#									
#									
RECOAT1.2SILK20	Lt. 20,0			20					
					SCARTO				
Scarto ammesso <3%									
Data di produzione:									
•				Tecnico di Produzione:					
<u>Responsabile</u>					ile Tecnico di Produzione:				

ITALMONT SRL Scheda n° 134