

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il: Lotto n°: SUPER TRASPIRA BIANCO **IMPASTO** SDS VERIFICA SACCHI P.P. **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI MON da Kg n° ACQUA 1.000 500 ACTICIDE FSN 004 180 4 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 017 25 2,5 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 053 20 7,5 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 1,5 TILLMANNS TILLGLUCO 95 086 180 2 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 1.000 2.5 093 TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) 023 1.000 4,5 TEXANOL COALESCENTE 1.000 061 2 GLICOLE PROPILENICO PURO 020 1.000 8 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 25 15,0 375 013 CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG 027 25 30,0 750 TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG 25 1,0 25 083 CAOLINO CALCINATO CMP-PG 082 25 1.0 25 VERSATATO VIL V30XF 1.000 094 90 ACQUA 1.000 70 TOTALE IMPASTO Kg 1.869,5 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO LITRI PER CODICE ARTICOLO **TOTALE SECCHIO** Kg N° P1005 Lt. 5,0 8,12 P1012.5 Lt. 12,5 20,3 **SCARTO** Responsabile Tecnico di Produzione: Scarto ammesso <3% Data di produzione: