

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 15/6/12 Rev. 2 del 22/11/2023

Preparato il:				Lotto n°:			
AMETYST BASE BO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		270	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		0.00002000 2000	053	20		4,5	
TILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		2,5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		3,7	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		7,2	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		6	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		9	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		2,4	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	24 173	013	25	18,0	450		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500		014	25	6,0	150		
POLICRIL 547		035	1.000		240		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	3,0	75		
VERSATATO VIL V30XF		094	1.000		290		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1,5		
TILLCERA 50			074	1.000		5	
ACQUA				1.000		30	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.555,8		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO	LITKI			PER SECCHIO TOTALE		TOTALE	
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
AMETYST1NEU	Lt. 0,7			1,01			
AMETYST2.5NEU	Lt. 2,2			3,21			
AMETYST5NEU	Lt. 4,5			6,42			
AMETYST12.5BO							
AWETTOTIZ.ODU	Lt. 11,5			16,6	004576		
00/					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Respoi	nsabile	Tecnico	di Produ	zione:	_

ITALMONT SRL Scheda n° 015