

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 3 del 28/3/2023

Preparato il:			Lotto n°:				
RECOAT 1.0 MM ACRIL-SILC	NICO BASE	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI SACCHI		PESO	VERIFICA
ACQUA			_	1.000	- 11	85	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	1.000		2,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		2,3	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		-71 460 233	017	25		2,5 5,6	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		5	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5	
TILLCERA 50		-42 537	074	1.000		3	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		5	
AMMONIACA 28 BE'		D000+1+1	007	25		1	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	-4 ,0	100	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	-4, 0	100	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	1,0	25	
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG		140225	021	25	-1,0	25	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0		140220	119	25	19,0	475	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	3,0	75	
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000	3,0	160	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409							
		P024811982	097	200		4	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650		240.705	098	1.000		1	
AQUAFLOW NLS 200 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		-240 705	008	1.000		2	
ACQUA		2 024 071 929	087	180			
ACQUA				1.000		30	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.121,4	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		itg i.izi,+		
ONE DI LAVONO TOTALI			PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO					TOTALE	
				Kg	N°		
RECOAT1AS.1BO	Lt. 1,0			0,98			
#							
#							
RECOAT1ASK20BO	Lt. 19,5			19,5			
	,-			, -	SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
Data di produziono.		Decrease hile Tearing all Decriptions					
<u>Ke</u> sponsabile				e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 113