

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/9/14 Rev. 2 del 15/10/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
TITANIT BASE BO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		270	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		6,6	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		4,5	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		7,5	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,4	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		9	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE	Ξ)	47555	023	1.000		6	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1,8	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	6,0	150	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P)		241173	013	25	15,0	375	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P)	25 KG	6046	014	25	6,0	150	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75	
POLICRIL 280		2430939AA	880	1.000		420	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5	
						16 1 100 0	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.490,3	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
	ER			PER SE		—— I()IAI⊢	
				Kg	N°	1017122	
TITANIT1NEU Lt.	0,7			1,01			
#							
TITANIT5NEU Lt.	4,5			6,73			
	12,5			18,9			
Et.	12,0			10,9	SCARTO		
Coarte ammana 20/					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:							_
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 006