

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 14/2/21 Rev. 3 del 3/4/2023

Preparato il:		Lotto n°:				
FONDORECOAT SABBIATO BASE BO			IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI	NL SDS WON		SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA		_	da Kg 1.000	l II	200	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	494650	053	20		300 4	
ACTICIDE FSN	0156532000-2509	004	180		3,5	
AMMONIACA 28 BE'	0130332000-2309	007	25		2	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	71 460 233	017	25		2,7	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG	2 024 071 929	087	180		1,5	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	41 990	093	1.000		2,8	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		2,1	
GLICOLE PROPILENICO PURO	B0004147	020	1.000		7	
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		4,2	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25		013	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25	_	014	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 K		032	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 I		027	25	5,0	125	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)	50/23	047	25	10,0	250	
POLICRIL 280	2532818AA	088	1.000	10,0	400	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG	2 024 071 929	087	180		1,5	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-0		001	25	6,0	150	
SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS		034	25	6,0	150	
AQUAFLOW NLS 200	240 705	008	1.000	0,0	2	
TILLCERA 50	42 537	074	1.000		5	
TIELOETVVOO	42 337	074	1.000		<u> </u>	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.588,3	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		,	
LIIN			PER SE			
CODICE ARTICOLO PER			Kg	N°	TOTALE	
#						
#						
FONDORECOAT5BO Lt. 4,	3		6,96			
FONDORECOAT12.5BO Lt. 12			18,2			
			10,2	SCARTO		
Scarto ammesso <3%				JOANTO		
Data di produzione:  Responsabile Tecnico di Produzione:						

ITALMONT SRL Scheda n° 033