

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/4/15 Rev. 2 del 12/11/2023

Preparato il:					Lotto n°:			
REPEARL 300 - BASE ORO				IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		170		
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		5,9		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		0,9		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		1,2		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		2,4		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		43		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		0,6		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,2		
						ŕ		
AQUAFLOW NLS 200		-240 705	800	1.000		2		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		1,4		
POLVERE DI MICA ORO			25	-3,0	75			
MICROSFERE DI VETRO PORAVER 0.04-0.125MM SACCHI 30 KG			038	30		10,9		
TOTALE IMPASTO						Kg 314,5		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0				
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE	CCHIO	TOTALE		
	SECCHI			Kg	N°	TOTALL		
OR300-1	Lt. 1,0			0,98				
OR300-2.5	Lt. 2,5			2,46				
OR300-5	Lt. 5,0			4,93				
#	0,0			7,50				
#					204570			
0					SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:							_	
Responsabile					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 062