

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/9/13 Rev. 3 del 16/3/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
REGUM BIANCO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
DILUENTE INODORE LT. 1				#DIV/0!	0		
POLICRIL 574	2 430 826	107	1.000		680		
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4663651	086	180		0,5		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	71 460 233	017	25		1		
ACTICIDE FSN	0156532000-2509	004	180		2		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG	24L14	032	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG	110125	027	25	6,0	150		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	BU0521	083	25	1,0	25		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG	M4GB01	082	25	4,0	100		
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		028	100		2		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	11225	124	25	2,0	50		
ACQUA			1.000		25		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.085,5		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ADTICOLO			PER SE	PER SECCHIO TOTALE			
CODICE ARTICOLO PER			Kg	N°	TOTALE		
#							
# # #							
			16 =				
REGUM12.5WHITE Lt. 12,5			16,7				
				SCARTO			
Scarto ammesso <3%  Data di produzione:  Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 052