

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/10/12 Rev. 2 del 4/1/2024

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 1.5 MM ACRILICO	SE BO	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		76	
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		1,1	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		2	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4,1	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1,1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,7	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5,7	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8,1	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	5,0	125	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	2,0	50	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	4,0	100	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	25	5,0	125	
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836			121	25	17,0	425	
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		170	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,6	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		6,6	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		0.40.705	028	100		0,6	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		1,6	
ACQUA RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	007	1.000		31	
ILONA IDNONER ELLENTE TEGO PRODE 1409		PUZ401190Z	097	200		4,1	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.249,8		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO	LITRI PER			PER SE	CCHIO	TOTALE	
	SECCHIO			Kg	N°	TOTALL	
RECOAT1.5BO.1	Lt. 1,0			0,98			
#							
#							
RECOAT1.5K20BO	Lt. 19,5			19,5			
TLE CONTINUEDO	_t. 10,0			10,0	SCARTO		
Scarto ammesso <3%					JUANTO		
Data di produzione:							
•							_
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 141