

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il: Lotto n°: FONDO REFINE BASE BIANCA **IMPASTO** VERIFICA SACCHI NUM P.P. **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI SDS da Kg n° ACQUA 1.000 290 ACTICIDE FSN 004 180 4.5 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 093 1.000 1,5 **AMMONIACA 28 BE** 007 25 1,5 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 017 25 1.5 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 053 20 4,5 TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) 1.000 1.5 023 1.000 GLICOLE PROPILENICO PURO 020 2,5 TEXANOL COALESCENTE 1.000 061 1,5 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 014 9.0 25 225 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 25 50 013 2,0 CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG 032 25 5,0 125 TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 124 25 25 1,0 QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON) 047 25 10.0 250 SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03) 12,0 25 300 001 SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS 25 9,0 225 034 POLICRIL 280 880 1.000 260 **RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659** 098 1.000 10 RITARDANTE OPTIMEX 30 LV 117 30 2,5 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 180 087 3 AQUAFLOW NLS 200 1.000 800 1,5 ACQUA 1.000 19 TOTALE IMPASTO Kg 1.805,0 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO LITRI PER CODICE ARTICOLO **TOTALE SECCHIO** Kg N° REFINE5 Lt. 5,0 8,56 REFINE12.5 Lt. 12,5 21,4 **SCARTO** Responsabile Tecnico di Produzione: Scarto ammesso <3% Data di produzione: