

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 7/10/12 Rev. 2 del 12/1/2024

Preparato il:			:				
RECOAT 1.5 MM ACRIL-SILC	NICO BASE BO		IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA			_	1.000	- 11	85	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		0130332000-2309	053	20		2,3	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		5,6	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		5	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5	
TILLCERA 50		24 000 886	074	1.000		3	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO		1000170	020	1.000		5	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	24 173	013	25	4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI D		032	25	5,0	125		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		047	25	1,0	25		
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI		021	25	1,0	25		
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836		121	25	14,0	350		
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0		119	25	5,0	125		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	2,0	50	
POLICRIL 547			035	1.000	_,0	160	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659		. 02.101.1002	098	1.000		4	
AQUAFLOW NLS 200		008	1.000		1		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		2		
ACQUA			00.	1.000		30	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.121,4		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO LITRI PER				PER SECCHIO		TOTALE	
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RECOAT1.5ASBO.1	Lt. 1,0			0,98			
#	,0			3,00			
π							
# DECOATA FACKOCEC	1. 40 =			40.7			
RECOAT1.5ASK20BO	Lt. 19,5			19,5			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:							_
Responsabile Tecnico di Produ						zione:	

ITALMONT SRL Scheda n° 143