

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/2/23 Rev. 2 del 2/8/2023

Preparato il:					Lotto n°:			
REONYX LIQUIDO BIANCO		IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000	- 11	320		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,9		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		1,5		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		5,8		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		2,9		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		3,9		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		5,3		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		2,9		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1,5		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	5,0	125		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	9,0	225		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	13,0	325		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		2 500 135	116	20	4,0	80		
VERSATATO VIL V30XF		0085904	094	1.000	7,0	130		
ACTICIDE MK 501		17837	005	25		11,5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG								
ACQUA	2 024 071 929	087	180 1.000		1,5 240			
ACQUA				1.000		240		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.560,7			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		119 11000,1			
			PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE		
KGREONYX	SECCHI Lt. 1,0			1,56				
	Lt. 1,0			1,50				
#								
#								
CISREONYX	Lt. 1.000,0			1560,7				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:								
Responsabile Tecnico di Produzione:							_	

ITALMONT SRL Scheda n° 158