

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 2 del 20/3/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 1.2 MM ELASTOMERI		CO BASE BO		IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
			Ž	da Kg	n°		7
ACQUA				1.000		63	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		2	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		4	
AMMONIACA 28 BE'		0450500000 0500	007	25		1,4	
ACTICIDE FSN ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		0156532000-2509	004	180		1,8	
TEXANOL COALESCENTE		V10400017F	017	25		6	
GLICOLE PROPILENICO PURO		K124000175	061	1.000		11	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	020	25	2.0	75	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		241173	032	25	3,0 4,0	100	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	9,0	225	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.7-1.2		ML261124	120	25	18,0	450	
POLICRIL 547		IVILZOTIZT	035	1.000	10,0	40	
POLICRIL 574			107	1.000		140	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		9,5	
TILLCERA 50		010022000+ 2000	074	1.000		6,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		0,6	
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		1,5	
ACQUA			000	1.000		25	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
NEON VIBRONEI ELLENTE TEGOT FIODE 1400		1 02 10 1 1002	007	200		-	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.172,3	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO	LITRI PER			PER SE	CCHIO	TOTALE	
COBIGE ARTHOGEC	SECCHIO			Kg	N°	TOTALL	
RECOATELAST1.2BO.1	Lt. 1,0			0,98			
#							
#							
RECOATELAST1.2K20BO	Lt. 19,5			19,5			
THE STATE OF THE S	10,0			.0,0	SCARTO		
Scarto ammesso <3%					SUARTO		
Scarto arimesso <5% Data di produzione:							
σαία αι ρισαα <u>ζιστισ.</u>						_	
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 137