

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 8/3/20 Rev. 2 del 10/12/2023

Preparato il:			Lotto n°:				
LAVABILE LIQUIDO BIANCO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
				da Kg	n°		^
ACQUA				1.000		290	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGO		017	25		1		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		3,9	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,5	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		2		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		3,4	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		4,9	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	25	3,0	75		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI		027	25	8,0	200		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC		116	20	3,0	60		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	12,0	300	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		350	
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		2,5		
TILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		1	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
AQUAFLOW NLS 200		008	1.000		2		
ACQUA				1.000		200	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.549,2		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE	CCHIO TOTALE		
CODICE ARTICOLO	SECCHI			Kg	N°	TOTALE	
KGLAVABILE	Lt. 1,0			1,54			
	-,-			,			
#							
	1			45/0.5			
CISLAVABILE	Lt. 1.000,0			1549,2			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 154