

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:	Lotto n°:						
NEFRIT BASE BIANCA		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		450	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGO		017	25		2		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8		053	20		7		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1		
ACTICIDE FSN		004	180		4		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		4		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA		023	1.000		5,5		
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		9		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	25	3,0	75		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC		027	25	12,0	300		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500		116	20 25	4,0	80 450		
VERSATATO VIL V30XF		013	1.000	18,0	180		
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		4		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		086	180		2		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1		
AQUAFLOW NLS 200		008	1.000		2		
TILLCERA 50		074	1.000		5		
ACQUA			1074	1.000		30	
nogon				1.000			
TOTALE IMPACTO					Va 1 606 5		
TOTALE IMPASTO ORE DI LAVORO TOTALI				h 4 0		Kg 1.686,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE		TOTALE	
	SECCHI			Kg	N°		
#							
#							
NEFRIT5	Lt. 5,0			7,88			
NEFRIT12.5	Lt. 12,5			19,7			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Resp	onsabile	Tecnico	di Produ	zione:	_

ITALMONT SRL Scheda n° 003