

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 14/6/06 Rev. 2 del 1/9/2023

Preparato il:					Lotto n°:			
ESTCEM BASE BIANCA				IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SAC da Kg	CHI n°	PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		180		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4,7		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4,2		
AMMONIACA 28 BE'			007	25		2,1		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2,1		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		4,7		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		4,2		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		12,5		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		7,8		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	10,0	250		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	6,0	150		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	4,0	100		
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		49/24	046	20	16,0	320		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	4,0	100		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		15,6		
VERSATATO VIL V30XF		0085904	094	1.000		180		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		290		
POLICRIL 574		2 430 826	107	1.000		94		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,6		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		3,2		
ACQUA		_ 10 . 00		1.000		32		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.768,7			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE	CCHIO	TOTALE		
	SECCHI			Kg	N°	TOTALE		
ESTCEM1	Lt. 0,8			1,13				
ESTCEM2.5	Lt. 2,5			3,77				
ESTCEM5	Lt. 5,0			7,55				
ESTCEM12.5				·				
ESTGENITZ.3	Lt. 12,5			18,8	004576			
201					SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:							_	
Responsabile Tecnico di Produzione:								

ITALMONT SRL Scheda n° 044