

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/12/16 Rev. 2 del 11/9/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 1.2 MM ACRIL-SILOSS	O BASE BIAN	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000	- ''	85	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		2,3	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5,6	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		5	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		3	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		5	
AMMONIACA 28 BE'		Bootiiii	007	25		1	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	4,0	100	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	1,0	25	
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG		140225	021	25	1,0	25	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	1,0	25	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.7-1.2		ML261124	120	25	19,0	475	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		WILZOTTZ	001	25	3,0	75	
POLICRIL 280		2532818AA	088	1.000	3,0	160	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650		1 024011302	098	1.000		4	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		1	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2	
ACQUA		2 02 4 01 1 020	007	1.000		30	
riogori				1.000			
TOTALE IMPASTO					Kg 1.146,4		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		,		
LITOLOGO				PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RECOAT1.2AS.1	1+ 1.0				111		
	Lt. 1,0			1			
#							
#							
RECOAT1.2ASK20	Lt. 20,0			20			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
Responsabile				e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 132